



MODEL LASTENBOEK VOOR BESCHERMING TEGEN GRAFFITI TYPE 2

FTB Anti-Graffiti Tyoe 2 is een biologisch afbreekbare anti-graffiti coating.

1. Omschrijving:

Biologisch afbreekbaar anti-graffiti coating systeem op basis van was.

2. Toepassing:

Geschikt voor natuursteen, voor baksteen en voor beton.

- waterdampdoorlaatbaar.
- onzichtbaar na droging.
- UV-bestendig voor minstens 3 jaar.
- bestand tegen zure regen.

3. Uitvoeringswijze:

Vorbereiding:

De te beschermen oppervlakken moeten droog en rein zijn. Het is aangeraden op nieuwe beton en muren ongeveer 6 weken te wachten voor de toepassing van de graffiti bescherming.

Verwerking:

Afhankelijk van de ondergrond kan en mag de FTB Anti-Graffiti Tyoe 2 aangebracht worden met een borstel, kwast, rol of pistool (airless of andere).

FTB Anti-Graffiti Tyoe 2 wordt aangebracht in minstens 2 lagen, op beton liefst 3 lagen.

Optimale omgevingstemperatuur: tussen 5°C en 40°C.

Bij het morsen op glas, hout, enz. kan het product gemakkelijk verwijderd worden met warm water.

Het werk niet beginnen indien het zou kunnen regenen. FTB Anti-Graffiti Tyoe 2 moet minstens 4 uur kunnen drogen na de toepassing. Na het drogen van de eerste laag (ong. 5 uur) mag de tweede laag aangebracht worden.

FTB Anti-Graffiti Tyoe 2 mag ook gebruikt worden op een geveerde ondergrond.

Verwijdering van de graffiti:

Graffiti op deze coating laag kan eenvoudig verwijderd worden met een hoge drukreiniger met warm water. Druk 80 bar en een temperatuur van ong. 85°C à 90°C.

Na deze kuisbeurt dienen er terug twee lagen van de FTB Anti-Graffiti Type 2 aangebracht te worden.

Verbruik:

Afhankelijk van de ondergrond kan 8 tot 15 m² behandeld worden met 1 liter van het product.

4. Aanbevolen producten:

FTB Anti-graffiti Type 2

Firma: FTB Restoration
Bouwerven 19, 2280 Grobbendonk
Tel 014/84 80 80
Email: info@ftbrestoration.com