



MODEL LASTENBOEK VOOR BESCHERMING TEGEN GRAFFITI TYPE 1

FTB Anti-Graffiti Type 1 is een 1-componentige beschermlaag tegen graffiti op methacrylaatbasis.

1. Omschrijving:

Kleurloze en bijna onzichtbare matte anti-graffiti beschermlaag.

2. Toepassing:

Geschikt voor natuursteen, in het bijzonder voor blauwe steen, voor baksteen en voor beton.

- het behandelde voorwerp vertoont geen kleurverandering.
- het product is bestendig in de tijd.
- De mechanische weerstand van de behandelde stukken wordt verhoogd.

3. Uitvoeringswijze:

Vorbereiding:

De te behandelen voorwerpen moeten zuiver en droog zijn.

Oude muurverven of waterverven afschuren zodat er bij de behandeling geen tussenlaag meer te bespeuren valt. Vervolgens schoonmaken en goed laten drogen.

Op nieuwe cement is het raadzaam een 20-tal dagen te wachten met de behandeling.

Behandeling:

Gebruik bij het aanbrengen van de FTB Anti-Graffiti Type 1 een reine en droge kwast. Het product wordt aangebracht in een dikke laag zonder strepen te trekken en zonder terug te strijken.

Normaal worden er twee lagen aangebracht, doch in sommige gevallen, als de stenen minder poreus zijn, kan één laag voldoende zijn.

De aanhechting van de eerste laag wordt steeds nagezien en deze moet volledig opgenomen worden door het voorwerp. Indien de FTB Anti-Graffiti Type 1 schilfert na droging wijst dit op een onreine ondergrond of een tekort aan porositeit. Het product kan ook aangebracht worden met een verfpistool dat van het airless-type moet zijn of met een hoge-druk pistool.

Droogtijd tussen de lagen: vier uur. Voor volledige doorharding is minstens acht uur nodig.
Het dekvermogen is naargelang de porositeit van de steen 1 tot 5 m² per kg.
Na de behandeling met dit product mag er later steeds over geveerd of behangen worden.
Het product bevat geen siliconen.

4. Technische kenmerken van de Anti-Graffiti Type 1:

Temperatuurweerstand:	-50°C tot + 140 °C
Viscositeit:	normaal 30" co. Ford N°4
Helderheid:	99,5 % zonder verkleuring na droging
Lichtweerstand:	maximum. test ISO 879-1968 xeno-800h
Vlampunt:	nihil - Pensky-test uitdoving op 70°
Scheikundige reactie:	na droging chemisch neutraal
Waterafstoting:	97,6 % na 1e laag 100 % na 2e laag - P.V. 23914.84

5. Veiligheid en hygiëne:

Indien het product gebruikt wordt voor binnenwerken moet er een zeer goede ventilatie of verluchting zijn.

6. Aanbevolen producten:

FTB Anti-graffiti Type 1

Firma: FTB Restoration
Bouwelven 19, 2280 Grobbendonk
Tel 014/84 80 80
Email: info@ftbrestoration.com