

FTB

## MODEL LASTENBOEK VOOR VERWIJDEREN VAN VERF (OUD, LOOD, KALK)

### A. Eigenschappen van het toe te passen product :

FTB Decap-All Rood is een alkalische pasta op waterbasis met een hoge viscositeit. Het zal bijgevolg niet werken op epoxyharsen, polyurethanen, gechloteerd rubber of andere chemische deklagen. Het is biologisch afbreekbaar en vertoont een hoog dekvermogen en een hoog hechtvermogen.

### B. Voorbereidende werken:

#### Teststroken:

Aangezien bij een stripbewerking meestal verschillende verftypes en dikten aanwezig zijn, dient eerst een proef op een beperkt oppervlak gedaan te worden om de efficiëntie en de passende dikte van de aan te brengen laag en bepalen om de bestaande oude verf te verwijderen. Ook moet nagegaan worden of er geen nadelige effecten aan het oppervlak ontstaan door deze behandeling. Een teststrook van ongeveer 2 mm dikte wordt aangebracht. Deze wordt afgewerkt met een speciaal papier gedurende 24 uur. Na het verwijderen van het papier wordt de efficiëntie geëvalueerd.

#### Voorbereiding:

Kijk na of de ondergrond alkalibestendig is. Bescherm de zones die niet gestript moeten worden met polyethyleen en afplakband. Het product zal geen glas of plastic oppervlakken aantasten, maar wel aluminium etsen. Ook kunnen sommige houtsoorten verdonkeren wanneer deze in contact komen met een sterk alkalisch product.

### C. Verwerking:

Breng een laag FTB Decap-All Rood van 3 tot 6 mm aan, naargelang van de ouderdom en de dikte van de verf, met een troffel of een spuitpistool. Onregelmatige oppervlakken kunnen best met een synthetische borstel ingewreven worden zodat het product ook in de groeven, spleten en scheuren voldoende dik aangebracht wordt. Na het aanbrengen van de FTB Decap-All Rood het speciale papier aanbrengen met de tekst naar buiten. Dit laat toe om de verf zeer makkelijk te verwijderen. Zorg ervoor dat er geen lucht gevangen zit onder het papier. Laat de pasta 24 uur of langer zitten, al naargelang van de resultaten van de teststroken.

Verwijder de verf door een mes in de gedroogde pasta rond de randen te schuiven, om zo de verf en de pasta en het speciale papier gemakkelijk in een keer te verwijderen.

Na het verwijderen van het papier met het product wordt de 'neutralizer' aangebracht met behulp van een borstel (handschoenen dragen, pH > 9). Goed laten drogen. Het droogproces kan meerdere uren in beslag nemen afhankelijk van de porositeit van het oppervlak en de hoeveelheid alkaliteit die werd geabsorbeerd. De omgevingstemperatuur en de relatieve vochtigheid hebben ook een invloed op dit droging proces.

De oppervlakken dienen grondig nagespoeld en afgewassen te worden met water om alle verfstreken en alkali-residu's te verwijderen. Bij de behandeling van metselwerk en natuursteen dient de 'neutralizer' verdund te worden met water (1/1). Bij pleisterwerk wordt een verdunning aangeraden van 4 op 1 met water.

#### Reiniging :

Voor het werk buiten kan het afsproeien van de resten met een waterstraal het reinigingsproces versnellen.

Het reinigen binnen kan gebeuren met een plantenspuit gevuld met water of met een emmer en een spons.

Laat 24 uur drogen vooraleer over te gaan tot het neutralisatieproces voor zowel de buiten- als de binnenoppervlakken.

#### Opmerking:

De doeltreffendheid van de FTB Decap-All Rood vermindert wanneer het gebruikt wordt bij een temperatuur van minder dan 5°C. De ideale omgevingsvoorwaarden liggen boven 10°C.

#### D. Verbruik:

Het verbruik is afhankelijk van de structuur van het te behandelen oppervlak. Op een vlakke wand bij applicatie van 1 mm materiaal zal 15 kg van het product genoeg zijn om ongeveer 11 m<sup>2</sup> te behandelen. Daarentegen wanneer de ondergrond zeer oneffen is en 2 mm materiaal aangebracht wordt, zal eenzelfde verpakking maar genoeg zijn voor 6 m<sup>2</sup>.

#### E. Veiligheid - gezondheid:

Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag tijdens de behandeling geschikte rubber/PVC handschoenen, beschermende kledij en veiligheidsbril. Spatten op de huid onmiddellijk afwassen met water en alle aangetaste kledij verwijderen.

#### F. Aanbevolen producten:

FTB Decap-All Rood

Firma: FTB Restoration  
Bouwelven 19, 2280 Grobbendonk  
Tel 014/84 80 80  
Email: info@ftbrestoration.com