

FTB

## FTB KALEI

ART NR 10.400

MORTIER BADIGEON A BASE DE CHAUX NATURELLE HYDRAULIQUE. NE CONTIENT PAS DE CIMENT.

### DESCRIPTION

FTB KALEI EST UN MORTIER BADIGEON A BASE DE CHAUX NATURELLE HYDRAULIQUE, SANS CIMENT.

### APPLICATION

FTB KALEI EST IDEALE POUR LES FAÇADES EXTERNES DES BATIMENTS HISTORIQUES.

FTB KALEI EST APPLIQUE A LA BROSSSE DE BADIGEON EN EPAISSEURS DE 2 A 4 MM, QUI DONNE UNE STRUCTURE TYPIQUE A L'ANCIENNE.

AUSSI UTILISE POUR UNIFORMISER, PREPARER ET EGALISER DES FAÇADES AVANT DE PEINDRE AVEC LA ARTECOAT PEINTURE DE CHAUX.

### METHODE DE TRAVAIL

#### PREPARATION DU SUPPORT:

LES SUPPORTS DOIVENT ETRE PROPRE, DEPOUSSIERIES.

HUMIDIFIER LES SUPPORTS POREUX AVANT D'APPLIQUER LE FTB KALEI.

#### APPLICATION:

MELANGER UN SAC DE 20 KG DE FTB KALEI AVEC ENV. 4 A 5 LITRES D'EAU.

BIEN MALAXER MECANIQUEMENT PENDANT 4 MINUTES.

APPLIQUER A LA BROSSSE IN LAAGDIKTES DE 1 A 2 MM. CA CORRESPOND AVEC UN CONSOMMATION DE ENV. 1,3 A 2,5 KG/M<sup>2</sup> PAR COUCHE.

**REMARQUE IMPORTANTE:** L'ÉPAISSEUR DES COUCHES DOIT ETRE EGALE PARTOUT. DIFFERENCES IMPORTANTES PEUVENT CREER DES DECHIRURES. DEGARNIR LES MAUVAIS JOINTS OU JOINTS SANS ADHERENCE ET REGARNIR C.O. REPARER.

## NETTOYAGE DU MATERIEL

---

AVEC DE L'EAU

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

---

COULEUR DU PRODUIT :	BEIGE-BLANC, POWDRE
DENSITÉ:	ENV. 1,3 KG/DM <sup>3</sup>
GRANULOMÉTRIE:	0,01 À 0,63
POT-LIFE BIJ 20°C:	ENV. 2 HEURES
TEMPS DE SÉCHAGE:	ENV. 24 HEURES, AFHANKELIJK VAN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN, PROTEGER CONTRE LA PLUIE PENDANT 48 HEURES RESPECTER UN DELAI DE SECHAGE DE 12 HEURES ENVIRON ENTRE CHAQUE COUCHE.

EXCELLENTE PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU

## CONSOMMATION

---

ENV. 1,3 A 2,5 KG/M<sup>2</sup> PAR COUCHE, SELON LA POROSITE ET CONDITION DU SUPPORT

## CONDITIONNEMENT

---

SAC DE 20 KG

## DUREE DE CONSERVATION

---

MAX. 6 MOIS EN CONDITIONNEMENT FERMÉ, ET À L'ABRI DU GEL. STOCKER DANS UN LIEU SEC ET VENTILÉ.

## EPILOGUE

---

NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASES SUR NOTRE PROPRE EXPERIENCE ET DONNES EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITE CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ETRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.