

FTB

# REPLICA-PROFIL

ART NR 10.963 – 10.961

MORTIER SPÉCIAL À MODELER ET À TRAITER À LA MAIN.

## DESCRIPTION

FTB REPLICA-PROFIL EST UN MORTIER À MODELER ET À TRAITER À LA MAIN, À BASE DE CIMENT PORTLAND. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR DES RÉPARATIONS, POUR LA "CONSTRUCTION" DE MODÈLES OU POUR TRAITER À LA MAIN DES CADRES ET DES MOULURES.

## METHODE DE TRAVAIL

DÉTREMPER FTB REPLICA-PROFIL AVEC DE L'EAU PROPRE. PROPORTION : 3,5 PARTS DE POUDRE POUR 1 PART D'EAU (EN FONCTION DE LA CONSISTANCE DÉSIRÉE). MÉLANGER ENSUITE LE MORTIER AVEC UN MÉLANGEUR.

LAISSER MÛRIR LE MÉLANGE PENDANT QUELQUES MINUTES, ENSUITE BATTRE LE MORTIER ENCORE UNE FOIS. NE PLUS AJOUTER D'EAU ! APPLIQUER LE MORTIER AVEC UNE SPATULE.

### MÉLANGE:

- NON COLORIE: ENV. 7 LITRES D'EAU PAR 25 KG DE POUDRE
- COLORIE: ENV. 5,5 LITRES D'EAU PAR 20 KG DE POUDRE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ :	1,2 g/cm <sup>3</sup>
MÉLANGE :	3,5 PARTS DE POUDRE SUR 1 PART D'EAU
VOLUME :	1 SAC DE 25 KG DONNE ± 19 LITRES
TEMPS DE TRAITEMENT :	± 20 MINUTES (20°C)
DURCISSEMENT :	± 25 MINUTES (20°C)

## CONSUMMATION

ENV. 2 KG DE MORTIER HUMIDE PAR LITRE VOLUME

## ■ **CONDITIONNEMENT**

---

- NON COLORIE (ART.NR. 10.963):	25 KG
- COLORIE (ART.NR. 10.961):	20 KG

## ■ **DUREE DE CONSERVATION**

---

**6 MOIS EN CONDITIONNEMENT FERMÉ ET À L'ABRI DU GEL.**

## ■ **EPILOGUE**

---

**NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASÉS SUR NOTRE PROPRE EXPÉRIENCE ET DONNÉS EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ÊTRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.**