



# FTB POLYFIX

**ART NR 90.508**

SYSTÈME À 2 COMPOSANTS À BASE D'ÉPOXY-ACRYLATE POUR ANCRAGES ET COLLAGES.

## ■ DESCRIPTION

---

FTB POLYFIX EST UN SYSTÈME, PRÊT À L'EMPLOI, À 2 COMPOSANTS À BASE D'ÉPOXY-ACRYLATE, EMBALLÉ DANS UNE CARTOUCHE AVEC UN MÉLANGEUR AUTOMATIQUE. FTB POLYFIX EST À UTILISER COMME UN PRODUIT À 1 COMPOSANT, À APPLIQUER AVEC UN PISTOLET SPÉCIAL.

## ■ APPLICATION

---

FTB POLYFIX SERT À ANCRER OU COLLER DANS DES SUPPORTS COMME :

- MAÇONNERIE
- BÉTON
- PIERRE NATURELLE

FTB POLYFIX S'UTILISE AUSSI POUR BOUCHER DES JOINTS DE CARRELAGES NON-MOBILE ET POUR BOUCHER DE PETITES CAVITÉS.

## ■ CARACTERISTIQUES

---

- DURCISSEMENT RAPIDE
- THIXOTROPIE : CONVIENT POUR DES APPLICATIONS HORIZONTALES ET VERTICALES
- GRANDE RÉSISTANCE CHIMIQUE APRÈS DURCISSEMENT, RÉSISTANT À LA PLUPART DES GRAISSES, HUILES, ACIDES, SELS, GAZ
- CONVIVIAL : S'UTILISE COMME UN SYSTÈME À 1 COMPOSANT
- EXEMPT DE STYRÈNE.

## METHODE DE TRAVAIL

### PRÉPARATION:

FORER LE TROU AVEC LE DIAMÈTRE ET LA PROFONDEUR CORRECTES. ENLEVER TOUTE LA POUSSIÈRE ET LE POUSSIER DE PIERRE AVEC DE L'AIR COMPRIMÉ OU UNE BROsse. TOUS LES TROUS ET LES SURFACES DOIVENT ÊTRE EXEMPTES DE GRAISSE, HUILE ET POUSSIÈRE DE PERÇAGE POUR OBTENIR UNE BONNE ADHÉRENCE.

### TRAITEMENT:

METTRE LE MIXEUR STATIQUE SUR LA CARTOUCHE (QUAND LA TUYAU EST DANS LE PISTOLET, LE MIXEUR STATIQUE DOIT ÊTRE EN HAUT). POMPER LE MATÉRIEL À TRAVERS LE MÉLANGEUR AUTOMATIQUE AVEC UN PISTOLET SPÉCIAL JUSQU'À LA COULEUR SOIT HOMOGENÈ. APPLIQUER LE PRODUIT JUSQU'AU REMPLISSAGE MAXIMAL. ENLEVER LA PRESSION DU PISTOLET. FINALEMENT, ENLEVER LE MATÉRIEL EXCÉDENTAIRE.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANCE À LA TENSION:	ENV. 10 N/MM <sup>2</sup>
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION:	ENV. 70 N/MM <sup>2</sup>
RÉSISTANCE AUX FLEXIONS:	ENV. 20 N/MM <sup>2</sup>
POIDS SPÉCIFIQUE:	1,65 GR/ CM <sup>3</sup>

## TABLEAU DES CHARACTERISTIQUES

GRANDEUR ANCRE (MM)	DIAMÈTRE TROU DE FORAGE (MM)	PROFONDEUR TROU DE FORAGE (MM)	RÉSISTANCE À LA TRACTION	ANCRAGES PAR CARTOUCHE (380ML) (TROU DE FORAGE REMPLI 2/3)
8	10	80	23,7	90
10	12	90	25,7	56
12	14	110	43,3	34
16	18	125	53,7	18
20	22	150	58,3	10
20	22	170	78,6	
20	24	175	80,6	

## CONDITIONNEMENT

CARTOUCHES DE 300 ML ET DE 380ML.

## **DUREE DE CONSERVATION**

---

**6 MOIS EN CONDITIONNEMENT FERMÉ ET À L'ABRI DU GEL.**

**CONSERVER À UN ENDROIT SEC À UNE TEMPÉRATURE ENTRE 5°C ET 25°C. NE PAS EXPOSER AU SOLEIL DIRECT. QUAND LA TEMPÉRATURES AUGMENTE, LA DURÉE DE CONSERVATION DIMINUE.**

## **PRECAUTIONS**

---

**ASSURER UNE BONNE VENTILATION LORS DE L'APPLICATION DU PRODUIT.**

**ÉVITER L'INHALATION DE VAPEURS. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION APPROPRIÉE, GANTS, LUNETTES, SALOPETTE. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : RINCER IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT A L'EAU.**

**ÉVITER DES FLAMMES ET DU FEU LORS DU TRAITEMENT.**

## **EPILOGUE**

---

**NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASES SUR NOTRE PROPRE EXPERIENCE ET DONNES EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITE CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ETRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.**