

FTB

FTB GRANITO

ART NR 60.220

MORTIER DE COULAGE À COUCHE ANTI-DÉRAPANTE RÉGLABLE.

DESCRIPTION

MORTIER DE COULAGE À 3 COMPOSANTS PRÉ-DOSÉS, AVEC COUCHE ANTI-DÉRAPANTE RÉGLABLE. UNE HAUTE TENEUR EN LIANTS ASSURE UNE FINITION ÉTANCHE AUX PRODUITS LIQUIDES.

COMPOSITION

LE MORTIER EST COMPOSÉ DE 3 COMPOSANTS :

COMPOSANT A : RÉSINE ÉPOXY, COMPOSÉ DE BI-PHÉNOL A ET D'ADDITIFS, SANS SILICONES.

COMPOSANT B : DURCISSEUR ÉPOXY, POLYAMINE CYCLO-ALIPHATIQUE À FAIBLE VISCOSITÉ.

COMPOSANT C : MATIÈRE DE REMPLISSAGE, GRANULÉS SECS, CALIBRÉS, AVEC UNE STRUCTURE SPÉCIFIQUE.

METHODE DE TRAVAIL

MÉLANGER LES COMPOSANTS PRÉ-DOSÉS A ET B JUSQU'À L'OBTENTION D'UNE MASSE HOMOGÈNE. AJOUTER, EN REMUANT, LE COMPOSANT C ET MÉLANGER INTENSIVEMENT À HAUTE VITESSE JUSQU'À L'OBTENTION D'UN MÉLANGE HOMOGÈNE. LE MÉLANGE SE FAIT À L'AIDE D'UN MÉLANGEUR ET D'UNE CUVE À MÉLANGER PROPRE, AFIN QUE DES SUBSTANCES ÉTRANGÈRES NE PUISSENT PAS INFLUENCER LE TRAITEMENT.

LE MORTIER DE COULAGE EST IMMÉDIATEMENT VERSÉ SUR LE SUPPORT PRÉTRAITÉ. LA RÉPARTITION DU MORTIER SE FAIT À L'AIDE D'UNE RACLE OU D'UNE TALOCHE JUSQU'À L'OBTENTION DE L'ÉPAISSEUR DE COUCHE DÉSIRÉE.

LE DEGRÉ D'ANTI-DÉRAPAGE EST DÉTERMINÉ PAR UN ROULEAU À POINTES.

IL FAUT REPRENDRE LES JOINTS DE DILATATION.

NETTOYAGE DU MATERIEL

AVEC FTB CLEAN 1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE DURCISSEMENT À 20°C :	± 24 HEURES
RÉSISTANCE CHIMIQUE APRÈS :	DURCISSEMENT DE 7 JOURS À 16°C MINIMUM
TEMPS DE PRISE :	± 30 MINUTES
RÉSISTANCE À LA TENSION :	> 30MPA
ELASTICITÉ :	1,5% (PROLONGEMENT EN CAS DE FISSURE)
RETRAIT :	DURCISSEMENT SANS RETRAIT
RÉSISTANCE CHIMIQUE :	BONNE RÉSISTANCE CONTRE LES ALCALIS, SOLUTIONS SALÉES, ACIDES ET ACIDES ORGANIQUES DILUÉS. RÉSISTANT AUX HUILES, GRAISSES, ESSENCE, EAUX USÉES, EAU DE MER ET GAZ.
ADHÉRENCE :	SUPÉRIEURE À L'ADHÉRENCE DU SUPPORT EN BÉTON.
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION :	> 70N/MM ²

CONSOMMATION

ENV. 2 KG/M²/MM D'ÉPAISSEUR DE COUCHE (ENV. 5 A 6 MM)

COULEURS

SUIVANT ÉCHANTILLON

CONDITIONNEMENT

25 KG

DUREE DE CONSERVATION

MAXIMUM 1 AN EN CONDITIONNEMENT FERMÉ ET À L'ABRI DU GEL.

PRECAUTIONS

ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU.
SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS À L'EAU ET AU SAVON AVANT DE FUMER OU DE MANGER.
ASSURER UNE BONNE VENTILATION LORS DE LA PRÉPARATION ET DE L'APPLICATION DES PRODUITS.

EPILOGUE

NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASES SUR NOTRE PROPRE EXPERIENCE ET DONNES EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITE CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ÊTRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.