

FTB

FTB MMA 200

ART NR 60.650

MASSE DE JOINTOIEMENT ÉLASTIQUE POUR APPLICATION INDUSTRIELLE

DESCRIPTION

FTB MMA 200 EST UNE MASSE DE JOINTOIEMENT À DURCISSEMENT RAPIDE, À BASE DE 2 COMPOSANTS, POUR SUPPORTS EN BÉTON PLATS OU À FAIBLE PENTE.

COMPOSANT A : RÉSINE MÉTHYLE-MÉTHACRYLATE

COMPOSANT B : DURCISSEUR

APPLICATION

FTB MMA 200 EST PRÉVU COMME MASSE DE JOINTOIEMENT POUR SUPPORTS, EN BÉTON PLATS OU À FAIBLE PENTE, OU POUR CHAPES EN SABLE ET CIMENT. PEUT ÊTRE RENDU THIXOTROPIQUE POUR DES APPLICATIONS VERTICALES.

FTB MMA 200 EST UTILISÉ COMME MASSE DE JOINTOIEMENT ÉLASTIQUE DANS DES LABORATOIRES, ABATTOIRS, IMPRIMERIES, BRASSERIES, ATELIERS MÉCANIQUES DE PRÉCISION, ENTREPRISES DU SECTEUR CHIMIQUE, ETC.

METHODE DE TRAVAIL

PRÉPARATION DU SUPPORT :

LE SUPPORT DOIT ÊTRE PROPRE, SEC, SANS POUSSIÈRE NI GRAISSE, ET BIEN COHÉRENT.

ECARTER LA COUCHE DE CIMENT ET LES RESTES DE GRAISSE.

TRAITEMENT :

APPLIQUER UNE COUCHE DE FTB MMA PRIMER POUR FACILITER L'ADHÉRENCE.

IL Y A LIEU DE METTRE UNE CORDE DE JOINTOIEMENT AU FOND DU JOINT, AFIN D'ÉVITER L'ADHÉRENCE SUR LES TROIS FACES.

PRÉPARER FTB MMA 200 EN MÉLANGEANT LES COMPOSANTS A ET B JUSQU'À L'OBTENTION D'UNE MASSE HOMOGÈNE SANS GRUMEAUX.

REMARQUE : LES COMPOSANTS A ET B SONT DÉJÀ PRÉ-DOSÉS.

VERSER LA MASSE APRÈS LE MÉLANGE ET RÉPARTIR À L'AIDE D'UNE TALOCHE, TRUELLE OU SPATULE.

REMARQUE : LA TEMPÉRATURE AMBIANTE MINIMALE S'ÉLÈVE À 4°C.

EN CAS DE TEMPÉRATURES PLUS BASSES IL FAUT AJOUTER PLUS DE DURCISSEUR (4 À 5% POIDS).

■ NETTOYAGE DU MATERIEL

LE MATÉRIAU NON DURCI PEUT ÊTRE NETTOYÉ À SEC AVANT LE DURCISSEMENT, OU RINGER À L'AIDE DE SOLVANTS.

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POIDS SPÉCIFIQUE :	± 1,1 KG/DM ³
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION :	ÉLASTIQUE
TEMPS DE DURCISSEMENT :	DURCISSEMENT COMPLET APRÈS ± 7 JOURS PRATICABLE APRÈS 36 HEURES

■ CONSOMMATION

ENV. 1,1 KG/LITRE VOLUME OU ENV. 0,11 KG PAR MC (JOINT DE 1 CM X 1 CM)

■ COULEURS

COULEUR STANDARD : BLEU PERVENCHE SEMI-TRANSPARENT

■ CONDITIONNEMENT

1 KG

■ DUREE DE CONSERVATION

MAXIMUM 1 AN EN CONDITIONNEMENT FERMÉ ET À L'ABRI DU GEL.

■ PRECAUTIONS

ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU.

SE LAVÉR SOIGNEUSEMENT LES MAINS À L'EAU ET AU SAVON AVANT DE FUMER OU DE MANGER.

■ ÉPILOGUE

NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASES SUR NOTRE PROPRE EXPERIENCE ET DONNES EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITE CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ÊTRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.