

FTB

FTB MMA COATING

ART NR 110.203

ENDUIT ÉPOXY À 2 COMPOSANTS POUR APPLICATION INDUSTRIELLE

DESCRIPTION

SNELLE STERK THIXOTROPE PLAMUUR MET VULLENDE, LIJMENDE EN CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN.

COMPOSITION

ENDUIT FORTEMENT THIXOTROPIQUE AVEC DES CARACTÉRISTIQUES REMPLISSANTES, COLLANTES ET CONSTRUCTIVES À BASE DE 2 COMPOSANTS, POUR APPLICATION INDUSTRIELLE.

-COMPOSANT A : RÉSINE MÉTHYLEMÉTHACRYLATE THIXOTROPIQUE

-COMPOSANT B : CATALYSEUR (2%)

APPLICATION

- REMPLISSAGE ET COLLAGE DE FISSURES ET DE FENTES
- COLLAGE ET ANCRAGE DE PROFILS, PIÈCES DÉTACHÉES, ETC.
- EFFACEMENT D'INÉGALITÉS
- BASE POUR DES MORTIERS VERTICAUX
- APPLICATION ET POLYMÉRISATION RAPIDES

MÉTHODE DE TRAVAIL

PRÉPARATION DU SUPPORT :

LE SUPPORT À TRAITER DOIT ÊTRE PROPRE, SEC, LIBRE DE POUSSIÈRE ET DE GRAISSE, PORTANT ET BIEN COHÉRENT.

LES RESTES DE CIMENT ET DE GRAISSE DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS. LES CAVITÉS DANS LE SOL DOIVENT ÊTRE BOUCHÉES. LE SUPPORT DOIT ÊTRE À L'ABRI DE TENSIONS DE VAPEUR.

TRAITEMENT :

FTB MMA COATING S'OBTIENT EN MÉLANGEANT LES COMPOSANTS A ET B À L'AIDE D'UNE SPATULE. AU CAS OU ON VEUT OBTENIR UN MORTIER, IL SUFFIT D'AJOUTER NOVASEAL[®] QUARTZ. CE MORTIER PEUT ÊTRE APPLIQUÉ FACILEMENT EN POSITION VERTICALE ET IL CONVIENT TRÈS BIEN POUR LA FIXATION DE PLINTHES VERTICALES OU RONDES.

PROPORTION DE MÉLANGE IDÉALE POUR MORTIER VERTICAL :

1 KG FTB MMA COATING
3 KG NOVASEAL[®] QUARTZ

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT :	PÂTE À HAUTE VISCOSITÉ, DE COULEUR POURPRE
ODEUR :	COMME UN ESTER
TEMPS DE POLYMÉRISATION :	8 À 13 MINUTES À 20°C

■ CONSOMMATION

1IÈRE COUCHE: ENV. 0,25 KG/M²
2IÈME COUCHE: ENV. 0,25 KG/M²

■ CONDITIONNEMENT

3,5 KG ET 7 KG

■ DUREE DE CONSERVATION

MINIMUM 6 MOIS EN CONDITIONNEMENT FERMÉ ET À L'ABRI DU GEL.

■ PRECAUTIONS

EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU. FTB MMA COATING A UNE ODEUR SPÉCIFIQUE, MAIS ELLE N'EST PAS DÉLÉTÈRE.

PORTER DES GANTS ET DES LUNETTES DE PROTECTION.

ASSURER UNE BONNE VENTILATION LORS DE L'APPLICATION DU PRODUIT.

■ EPILOGUE

NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASES SUR NOTRE PROPRE EXPERIENCE ET DONNES EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITE CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ETRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.