

FTB

FTB MMA MORTIER

ART NR 110.204

MORTIER POUR SOLS À DURCISSEMENT RAPIDE, NON PIGMENTÉ, À BASE DE RÉSINES POLYMÉTHYLE-MÉTACRYLATES

DESCRIPTION

FTB MMA MORTIER EST UN MORTIER À DURCISSEMENT RAPIDE, QUI PEUT ÊTRE UTILISÉ À DES TEMPÉRATURES BASSES.

FTB MMA MORTIER EST COMPOSÉ DE TROIS COMPOSANTS:

COMPOSANT A: RÉSINE POLYMÉTHYLE-MÉTACRYLATE.

COMPOSANT B: CATALYSEUR.

COMPOSANT C: GRANULES DE QUARTZ RONGÉES ET LAVÉES AUX ACIDES.

TOUS LES COMPOSANTS SONT PRÉ-DOSÉS.

APPLICATION

FTB MMA MORTIER PEUT ÊTRE APPLIQUÉ COMME REVÊTEMENT DE SOL AVEC UNE ÉPAISSEUR DE COUCHE DE 6 - 10 MM OÙ, À PART D'UNE FINITION DE SOL RAPIDE, ÉGALEMENT DES EXIGENCES ÉLEVÉES SONT POSÉES À LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET CHIMIQUE.

METHODE DE TRAVAIL

PRÉPARATION DU SUPPORT:

UNE PRÉPARATION APPROFONDIE DU SUPPORT EST NÉCESSAIRE. IL DOIT ÊTRE RUGUEUX, PROPRE, SANS POUSSIÈRE NI GRAISSE ET BIEN COHÉRENT. DES RESTANTS DE CIMENT ET DE GRAISSE DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS. AVANT L'APPLICATION DU MORTIER IL Y A LIEU DE METTRE FTB MMA PRIMER, DANS LEQUEL DU QUARTZ SEC EST ÉPARpillÉ. APRÈS LE DURCISSEMENT TOTAL DU PRIMER, LE MORTIER PEUT ÊTRE APPLIQUÉ.

TRAITEMENT :

MÉLANGER D'ABORD LES COMPOSANTS A ET B AVANT D'Y AJOUTER LE COMPOSANT C.
 MÉLANGER AVEC UN MÉLANGEUR À VITESSE LENTE PENDANT 1 MINUTE JUSQU'À L'OBTENTION D'UN MÉLANGE HOMOGÈNE.
 FTB MMA MORTIER EST APPLIQUÉ À L'AIDE D'UNE TRUELLE.
 EN METTANT UNE COUCHE DE FINITION AVEC FTB MMA TOPCOAT LE SYSTÈME DEVIENT RÉSISTANT À L'EAU.
 EVITER DES GRANDES DIFFÉRENCES DE TEMPÉRATURE ET DES COURANTS D'AIR LORS DU TRAITEMENT.
 UNE VENTILATION ADAPTÉE EST NÉCESSAIRE POUR LA POLYMÉRISATION.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION:	> 50 N/MM ²
RÉSISTANCE À LA FLEXION:	> 15 N/MM ²
POIDS SPÉCIFIQUE:	2 KG/DM ³
POLYMÉRISATION:	1 H À 20°C
MISE EN SERVICE APRÈS TRAITEMENT:	2 H À 20°C
RÉSISTANCE À LA CHALEUR:	70°C

CONSOMMATION

ENV. 2 KG/M²/MM (ÉPAISSEUR DE COUCHE MINIMALE: 6 MM)

CONDITIONNEMENT

POIDS DU SET : COMP. A + B + C = 20 KG

DURÉE DE CONSERVATION

1 AN EN CONDITIONNEMENT FERMÉ.
 PROTÉGER CONTRE LE SOLEIL ET LE GEL.

PRECAUTIONS

DÉFENSE DE FUMER OU DE FAIRE DU FEU PENDANT LE TRAITEMENT. EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU.
 FTB MMA MORTIER N'EST PAS DÉLÉTÈRE MAIS DIFFUSE UNE ODEUR SPÉCIFIQUE.
 ASSURER UNE BONNE VENTILATION DE L'AIRE DE TRAVAIL.

EPILOGUE

NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASES SUR NOTRE PROPRE EXPERIENCE ET DONNES EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITE CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ETRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.