

FTB

# NOVASEAL® TOPCOAT PU

ART NR 110.255

COUCHE DE FINITION INCOLORE OU COLORÉ, SUR BASE DE POLYURÉTHANE

## DESCRIPTION

NOVASEAL® TOPCOAT PU EST UNE COUCHE DE FINITION INCOLORE OU COLORÉ, SUR BASE POLYURÉTHANE, RÉSIDANT AUX RAYONS UV.

## COMPOSITION

NOVASEAL® TOPCOAT PU EST UN SYSTÈME À 2 COMPOSANTS :

- COMPOSANT A : RÉSINE POLYURÉTHANE LIQUIDE
- COMPOSANT B : CATALYSEUR

LES 2 COMPOSANTS SONT PRÉ-DOSÉS À L'USINE.

## METHODE DE TRAVAIL

LES DEUX COMPOSANTS PRÉ-DOSÉS A ET B SONT MÉLANGÉS AVEC UN MÉLANGEUR TOURNANT LENTEMENT JUSQU'À L'OBTENTION D'UN MÉLANGE HOMOGÈNE.

NOVASEAL® TOPCOAT PU EST APPLIQUÉ À L'AIDE D'UNE RACLE EN CAOUTCHOUC, D'UNE BROSSSE OU D'UN ROULEAU SUR UN SUPPORT SEC, SANS GRAISSE ET SANS POUSSIÈRE.

## CARACTERISTIQUES

BRILLANCE:	50 à 60%
DENSITÉ :	ENV. 1,09 (COMP.A : 1,13, COMP.B : 1,02)
POTLIFE :	ENV. 6 HEURES (TEMP. 18 À 20°C)
TEMPS DE SÉCHAGE TOTALE:	ENV. 18 HEURES

## ■ CONSUMMATION

---

ENV. 0,125 A 0,25 KG/M<sup>2</sup>/COUCHE

## ■ CONDITIONNEMENT

---

5 KG

## ■ DUREE DE CONSERVATION

---

MINIMUM 6 MOIS EN CONDITIONNEMENT FERMÉ ET À L'ABRI DU GEL.

PROTÉGER CONTRE LE SOLEIL (MAX. 30°C) ET LE GEL.

EN DESSOUS DE 15°C CERTAINS ADDITIFS PEUVENT FLOCONNER : TOUJOURS BIEN REMUER AVANT USAGE.

STOCKER DANS UN ESPACE BIEN AÉRÉ.

## ■ PRECAUTIONS

---

LORS DU TRAITEMENT IL EST INTERDIT DE FUMER OU D'ALLUMER UN FEU.

ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU.

METTRE DES GANTS ET DES LUNETTES DE SÉCURITÉ AINSI QU'UN MASQUE ANTISEPTIQUE.

## ■ EPILOQUE

---

NOS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SONT BASES SUR NOTRE PROPRE EXPERIENCE ET DONNES EN TOUTE BONNE FOI. NOUS GARANTISSONS LA QUALITE CONSTANTE DE NOS PRODUITS MAIS NOUS NE POUVONS PAS ETRE RENDUS RESPONSABLES DE LEUR APPLICATION.