

FTB

FTB IMPREGNEER

ART NR 20.100

KLEURLOOS EPOXY-IMPREGNEERHARS VOOR HOUT EN BETON

OMSCHRIJVING

FTB IMPREGNEER IS EEN TWEE COMPONENTEN EPOXY-IMPREGNEERHARS OM ZOWEL HOUT MET GERINGE VASTHEID ALS POREUZE BETON OF CEMENTVLOEREN TE VERSTEVIGEN OF TE CONSOLIDEREN.

EIGENSCHAPPEN

FTB IMPREGNEER

VERMINDERT DE POROSITEIT EN BESCHERMT TEGEN CHEMISCHE INVLOEDEN.

MAAKT BEDRIJFSVLOEREN BESTAND TEGEN OLIE EN ZUREN.

MAAKT BETONVLOEREN VOLKOMEN STOFVRIJ.

KAN GEBRUIKT WORDEN OM VERTICALE VLAKKEN VAN SILO'S (VOEDERSILO'S) EN OPSLAGPLAATSEN BESTAND TEGEN CHEMICALIËN TE MAKEN.

WERKWIJZE

1. VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

FTB IMPREGNEER IS ENKEL TOE TE PASSEN OP DROGE, ZUIVERE EN VETVRIJE ONDERGROND. DE ONDERGROND GOED ONTSTOFFEN, OUDE VERFLAGEN MOETEN EERST VERWIJDERD WORDEN. BIJ NIEUWE BETONVLOEREN CEMENTHUID VERWIJDEREN.

2. VERWERKING:

DE TWEE COMPONENTEN A EN B DIENEN GOED GEMENGD TE WORDEN TOT UNIFORME KLEUR. GOED GEMENGD PRODUCT KAN MET BORSTEL OF ROL WORDEN AANGEBRACHT. INDIEN GROTE POROSITEIT, KUNNEN VERSCHILLENDE LAGEN WORDEN AANGEBRACHT.

REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP

MET FTB CLEAN 1.

TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUR:	KLEURLOOS
SOORTELIJK GEWICHT:	0,94 KG/LITER
POTLIFE NA MENGEN:	1 UUR
UITHARDING BIJ 20°C:	BELOOPBAAR NA 4 UUR, VOLLEDIGE DOORHARDING NA 24 UUR
VLAMPUNT:	< 21°C

VERBRUIK

CA. 0,25 KG/M² PER LAAG
 AFHANKELIJK VAN DE POROSITEIT VAN DE ONDERGROND KAN HET VERBRUIK VAN DE EERSTE LAAG
 OPLOPEN TOT 0,5 KG/M²

VERPAKKING

5 KG EN 25 KG

OPSLAGTERMIJN

1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

VOORZORGSMATREGELEN

CONTACT MET DE HUID VERMIJDEN. BEVAT OPLOSMIDDELEN DIE LICHT ONTVLAMBAAR ZIJN: NIET
 WERKEN IN NABIJHEID VAN OPEN VLAM, DUS ROOKVERBOD.

NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.
 WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE
 AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.