

FTB

FTB WOOD P

ART NR 20.300

HOUTRESTAURATIEPASTA MET VULLENDE, LIJMENDE EN CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN

OMSCHRIJVING

FTB Wood P is een epoxyharspasta die bestaat uit 2 componenten:

COMPONENT A: ZUIVER EPOXYHARS.

COMPONENT B: HOUTPOEDER MET VEZELCHTIGE EN CELVORMIGE VULSTOFFEN.

EIGENSCHAPPEN

FTB Wood P wordt toegepast voor het herstellen zowel structureel als decoratief van aangetaste houten balken, raamkozijnen, beelden, sculpturen, enz.

* IS EEN KANT EN KLARE PASTA DIE GOED MODELEERBAAR IS.

* HEEFT MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VERGELIJKBAAR MET DEZE VAN HOUT, EN IS BIJGEVOLG BEWERKBAAR ZOALS HOUT: ZAGEN, BOREN, SCHUREN, SCULPTUREN.

* IS WEERBESTENDIG.

* IS OVERSCHILDERBAAR MET ELKE VERF, KAN GEBOEND EN OPGEBLONKEN WORDEN.

* IS PERFECT TE VERANKEREN AAN DE MEESTE HOUTSOORTEN MET EEN VOLLEDIG KRIMPVRIJE DOORHARDING.

FTB Wood P restauratie is reversibel: De massa wordt week en laat los van de ondergrond door behandeling met warme lucht op 120°C.

WERKWIJZE**VOORBEREIDING:**

DE ONDERGROND MOET PERFECT DROOG ZIJN, EN ONTDAAN VAN LOSZITTENDE RESTEN VERF, STOF OF AANGETAST HOUT.

DE VASTHEID VAN DE ONDERGROND KAN WORDEN VERBETERD MET FTB IMPREGNEER: EEN DUN VLOEIBAAR EPOXYHARS MET HOGE PENETRATIE.

VERWERKING:

HET AANMAKEN VAN FTB WOOD P PASTA GEBEURT DOOR HET MENGEN VAN GELIJKE GEWICHTS- OF VOLUMEDELEN (1/1 MENGVERHOUDING) VAN DE 2 COMPONENTEN TOT EEN UNIFORME KLEUR.

DE KLEUR KAN Aangepast worden naargelang de toepassing door het toevoegen van pigmenten.

DE GOED GEMENGDE PASTA WORDT DAN MET EEN PLAMUURMES OF SPATEL IN DE SCHEUR OF BESCHADIGING GEDRUKT.

DE HERSTELLING MOET DAN 1 DAG DOORHARDEN, EN KAN DAARNA OPGESCHUURD, GESCULPTEERD EN EVENTUEEL BESCHILDERD WORDEN.

■ REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

MET FTB CLEAN 1.

■ TECHNISCHE GEGEVENS

SOORTELIJK GEWICHT:	$\pm 1,37 \text{ kg/dm}^3$
VASTE BESTANDDELEN:	100 %
MENGVERHOUDING:	1/1
VERWERKINGSTEMPERATUUR:	MIN 7°C/ MAX. 30°C
POTLIFE (BIJ 20°C):	30 MIN
UITHARDING:	1 DAG
DRUKVASTHEID:	35 N/MM ²
TREKVASTHEID:	8 N/MM ²

AANHECHTING AAN DROOG HOUT BETER DAN SAMENHANG VAN HET HOUT ZELF.

■ VERBRUIK

CA. 1,37 KG/LITER

■ VERPAKKING

5 KG

■ OPSLAGTERMIJN

1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

■ VOORZORGSMAATREGELEN

CONTACT MET HUID EN OGEN VERMIJDEN. BIJ HUIDCONTACT WASSEN MET WARM WATER EN ZEEP. GOEDE VENTILATIE TIJDENS BEREIDING EN TOEPASSING VAN HET PRODUCT.

■ NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.