

FTB

# FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 1

ART NR 70.100

1-COMPONENTIGE, KLEURLOZE, MATTE BESCHERMLAAG TEGEN GRAFFITI OP GEVELS; GESCHIKT VOOR NATUURSTEEN, BAKSTEEN EN BETON

## OMSCHRIJVING

FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 1 IS EEN KLEURLOZE EN BIJNA ONZICHTBARE ANTI-GRAFFITI COATING OP BASIS VAN METACRYLAAT, OPGELOST IN SOLVENT.

## TOEPASSING

FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 1 IS GESCHIKT VOOR: NATUURSTEEN, BAKSTEEN EN BETON EN BLAUWE HARDSTEEN.

- A) HET BEHANDELDE VOORWERP VERTOONT GEEN KLEURVERANDERING.
- B) HET PRODUCT FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 1 IS BESTENDIG IN DE TIJD.
- C) DE MECHANISCHE WEERSTAND VAN DE BEHANDELDE STUKKEN WORDT VERHOOGD.

## WERKWIJZE

### VOORBEREIDING:

DE TE BEHANDELEN VOORWERPEN MOETEN ZUIVER EN DROOG ZIJN.

OUDE MUURVERVEN OF WATERVERVEN AFSCHUREN ZODAT ER BIJ DE BEHANDELING GEEN TUSSENLAAG MEER TE BESPEUREN VALT. VERVOLGENS GRONDIG SCHOONMAKEN EN GOED LATEN DROGEN.

OP NIEUWE CEMENT IS HET RAADZAAM EEN 20-TAL DAGEN TE WACHTEN VOOR DE BEHANDELING MET FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 1.

**VERWERKING**

GEBUIK BIJ HET AANBRENGEN EEN REINE EN DROGE KWAST. FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 1 WORDT AANGEBRACHT IN EEN DIKKE LAAG ZONDER STREPEN TE TREKKEN EN ZONDER TERUG TE STRIJKEN.

NORMAAL WORDEN ER TWEE LAGEN AANGEBRACHT, DOCH IN SOMMIGE GEVALLEN, ALS DE STENEN MINDER POREUS ZIJN, KAN ÉÉN LAAG VOLDOENDE ZIJN.

DE AANHECHTING VAN DE EERSTE LAAG WORDT STEEDS NAGEZIEN EN DEZE MOET VOLLEDIG OPGENOMEN WORDEN DOOR HET VOORWERP. INDIEN HET PRODUCT SCHILFERT NA DROGING WIJST DIT OP EEN ONREINE ONDERGROND OF EEN TEKORT AAN POROSITEIT. HET PRODUCT KAN OOK AANGEBRACHT WORDEN MET EEN VERFPISTOOL DAT VAN HET AIRLESS-TYPE MOET ZIJN OF MET EEN HOGE-DRUK PISTOOL. DROOGTIJD TUSSEN DE LAGEN: VIER UUR. VOOR VOLLEDIGE HARDING IS MINSTENS ACHT UUR NODIG. HET DEKVERMOGEN IS NAARGELANG DE POROSITEIT VAN DE STEEN 1 TOT 5 M<sup>2</sup> PER KG.

INDIEN FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 1 GEBUIKT WORDT VOOR BINNENWERKEN MOET ER EEN ZEER GOEDE VENTILATIE OF VERLUCHTING ZIJN. NA EEN BEHANDELING MET FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 1 MAG ER LATER STEEDS OVER GEVERFD OF BEHANGEN WORDEN. FTB ANTI-GRAFFITI TYPE 1 BEVAT GEEN SILICONEN.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

TEMPERATUURWEERSTAND:	-50°C TOT + 140 °C
VISCOSITEIT:	NORMAAL 30" CO. FORD N°4
HELDERHEID:	99,5 % ZONDER VERKLEURING NA DROGING
LICHTWEERSTAND:	MAXIMUM. TEST ISO 879-1968 - XENO-800H
VLAMPUNT:	NIHIL - PENSKY-TEST, UITDOVING OP 70°
SCHEIKUNDIGE REACTIE:	NA DROGING CHEMISCH NEUTRAAL
WATERAFSTOTING:	97,6 % NA 1E LAAG 100 % NA 2E LAAG - P.V. 23914.84

**VERBRUIK**

CA. 0,2 À 1 KG/M<sup>2</sup>, AFHANKELIJK VAN DE POROSITEIT VAN DE STEEN.

**VERPAKKING**

5 KG EN 25 KG.

**OPSLAGTERMIJN**

MAXIMUM 1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

**VOORZORGSMAATREGELEN**

HUID: LANGDURIGE OF HERHAALDELIJKE BLOOTSTELLING KAN HUIDIRRITATIE VEROORZAKEN.  
DRAAG GESCHIKTE HANDSCHOENEN EN BESCHERMENDE KLEDING.



## NAWOORD

---

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTATE KVALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.