

FTB

FTB DECAP-ALL 2K

ART NR 90.203

VERFABIJTMIDDEL VOOR BIJNA ALLE 2-COMPONENTIGE VERVEN OP ALLE ONDERGRONDEN DIE BESTAND ZIJN TEGEN OPLOSMIDDELEN

OMSCHRIJVING

FTB DECAP-ALL 2K IS EEN MILIEUVRIENDELIJKE MENGELING VAN ZEER KRACHTIGE EN DIEP INWERKENDE OPLOSMIDDELEN.

TOEPASSING

FTB DECAP-ALL 2K VERWIJDEERT BIJNA ALLE 2K-VERVEN, EPOXY- EN DD-VERF, ACRYL, KUNSTHARSVERF, LAZURVERF, NITROCELLULOSE, KLEEFSTOFRESTEN EN PU-SCHUIMRESTEN OP ALLE ONDERGRONDEN DIE BESTAND ZIJN TEGEN OPLOSMIDDELEN (METAAL, HOUT, STEEN, ENZ.).

WERKWIJZE

FTB DECAP-ALL 2K INDIEN MOGELIJK MET LUCHTDRIKAPPARAAT OP DE GEWENSTE OPPERVAKKEN AANBRENGEN. BIJ MEERDERE VERLAGEN MOET DEZE WERKWIJZE NA HET VERWIJDEREN VAN DE OPGELOSTE LAGEN EVENTUEEL HERHAALD WORDEN. DE TOEPASSING MET BORSTEL OF ROL IS ENKEL VOOR KLEINE OPPERVAKTEN EN MOEILIK BEREIKBARE PLAATSEN GESCHIKT.

TEMPERATUURGRENZEN VOOR DE BEWERKING: + 10°C TOT + 30°C

PROCÉDÉS: SPROEIJEN (AIRLESS OF AIRMIX), STRIJKEN, ROLLEN.

INWERKTijd: 0,5 - 24 UREN

OPPERVLAKKEN NADIEN MET EEN SCHRAPER, RUBBEREN WISSER OF HOGEDRUKREINIGER NABEHANDELEN.

■ TECHNISCHE GEGEVENS

ORANJERODE, GEL-ACHTIGE VLOEISTOF.
DICHTHEID: 1,01 g/cm³
PH-WAARDE: 2 - 3

■ VERBRUIK

CA. 0,3 À 1 LTR/M².

■ VERPAKKING

25 L

■ OPSLAGTERMIJN

1 JAAR IN DE ORIGINELE ONGEOPENDE VERPAKKING. KOEL EN VORSTVRIJ BEWAREN.

■ VOORZORGSMAATREGELEN

CONTACT MET DE HUID VERMIJDEN. DE HANDEN ZORGVULDIG WASSEN MET WATER EN ZEEP VÓÓR HET ROKEN OF ETEN.

ZORG VOOR VOLDOENDE VENTILATIE, NEVEL NIET INADEMEN, BIJ CONTACT MET DE OGEN, ONMIDDELIJK MET GEOPEND OOGLID GEDURENDE 15 MINUTEN SPOELN MET WATER EN EEN ARTS RAADPLEGEN.

DE OPPERVLAKKEN DIE NIET MOETEN BEWERKT WORDEN EVENTUEEL VOORAF AFDEKKEN. ONGEWILD CONTACT MET METALEN VERMIJDEN. VERWIJDERDE VERFRESTEN EN HET SPOELWATER NIET IN METALEN VATEN VERZAMELEN.

■ NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE