

FTB

# FTB DECAP-ALL ROOD

ART NR 90.208

VERFSTRIPPER VOOR BINNEN EN BUITEN. SPECIALE FORMULE VOOR HET VERWIJDEREN VAN VERF OP BASIS VAN LOOD, KALKVERF EN OUDE VERFLAGEN IN ÉÉN ENKELE TOEPASSING

## OMSCHRIJVING

FTB DECAP-ALL ROOD IS EEN VERFSTRIPPER VOOR BINNEN/BUITEN.

## SAMENSTELLING

FTB DECAP-ALL ROOD IS EEN ALKALISCHE PASTA OP WATERBASIS, MET EEN HOGE VISCOSITEIT. HET PRODUCT IS BIOLOGISCH AFBREEKBAAR EN VERTOONT EEN HOOG DEKVERMOGEN EN EEN HOOG HECHTEND VERMOGEN.

## TOEPASSING

FTB DECAP-ALL ROOD WERD SPECIAAL GEFORMULEERD VOOR HET VERWIJDEREN VAN VERF OP BASIS VAN LOOD EN/OF ANDERE DEKLAGEN EN VERWIJDERT MEERDERE LAGEN OUDE VERF IN EEN ENKELE TOEPASSING. HET PRODUCT KAN MET DE TROFFEL OF IN DE VORM VAN EEN SPRAY WORDEN AANGEBRACHT EN BLIJFT OP EENDER WELK VLAK HECHTEN, VERTICAAL, HORIZONTAAL OF BOVEN HET HOOFD. DOOR ZIJN ZELFDICHTENDE EIGENSCHAPPEN IS HET MOGELIJK CONTINU TE WERKEN IN EEN VOCHTIGE OMGEVING ZONDER AFDEKKING NODIG TE HEBBEN.

## WERKWIJZE

### TESTSTROKEN:

AANGEZIEN BIJ EEN STRIPBEWERKING MEESTAL VERSCHILLENDE VERFTYPES EN DIKTEN AANWEZIG ZIJN, MOET U EERST EEN PROEF DOEN OP EEN BEPERKT OPPERVAK OM DE EFFICIËNTIE EN DE PASSENDE DIKTE VAN FTB DECAP-ALL ROOD TE BEPALEN OM DE BESTAANDE OUDE VERF TE VERWIJDEREN. OOK MOET NAGEGAAN WORDEN OF ER GEEN NADELIGE EFFECTEN AAN HET OPPERVAK ONTSTAAN DOOR DE BEHANDELING MET FTB DECAP-ALL ROOD. EEN TESTSTROOK WORDT AANGEBRACHT VAN ONGEVEER 2 MM DIKTE. DEZE WORDT AFGEDEKT MET HET FTB DECAP-ALL ROOD PAPIER GEDURENDE 24 UUR. NA HET VERWIJDEREN VAN HET PAPIER WORDT DE EFFICIËNTIE GEËVALUEERD.

**VOORBEREIDING:**

KIJK NA OF DE ONDERGROND ALKALIBESTENDIG IS. BESCHERM DE ZONES DIE NIET GESTRIPT MOETEN WORDEN MET POLYETHYLEEN EN AFPLAKBAND.

**NOOT:** FTB Decap-All Rood zal geen glas of plastic oppervlakken aantasten, maar wel aluminium etsen. Ook kunnen sommige houtsoorten verdonkeren wanneer deze in contact komen met een sterk alkalisch product.

WANNEER DE TESTSTROKEN NIET DE GEWENSTE RESULTATEN OPLEVEREN: IN GEEN GEVAL VERDER WERKEN MET FTB Decap-All Rood, maar contact opnemen met de fabrikant.

**VERWERKING:**

BRENG EEN LAAG PASTA VAN 3 TOT 6 MM AAN, NAARGELANG VAN DE OUDERDOM EN DE DIKTE VAN DE VERF, MET EEN TROFFEL OF EEN SPIJTPISTOOL. ONREGELMATIGE OPPERVAKKEN KUNNEN BEST MET EEN SYNTHETISCHE BORSTEL INGEWREVEN WORDEN ZODAT FTB Decap-All Rood ook in de groeven, spleten en scheuren voldoende dik aangebracht wordt. Na het aanbrengen van de pasta het speciale FTB Decap-All Rood papier aanbrengen met de tekst naar buiten. Dit laat toe om de verf zeer makkelijk te verwijderen. Zorg ervoor dat er geen lucht gevangen zit onder het papier. Laat de pasta 24 uur of langer zitten, al naargelang van de resultaten van de teststroken. Verwijder de verf door een mes in de gedroogde pasta rond de randen te schuiven, om zo de verf en de pasta en speciale FTB Decap-All Rood papier gemakkelijk in één keer te verwijderen. Na het verwijderen van het papier met FTB Decap-All Rood wordt de 'neutralizer' aangebracht met behulp van een borstel (handschoenen dragen,  $\text{pH} > 9$ ). Goed laten drogen. Het droogproces kan meerdere uren in beslag nemen, afhankelijk van de porositeit van het oppervlak en de hoeveelheid alkaliteit die werd geabsorbeerd. De omgevingstemperatuur en de relatieve vochtigheid hebben ook een invloed op dit drogingsproces. De oppervlakken dienen grondig nagespoeld en afgewassen te worden met water om alle verfesten en alkali residu's te verwijderen. Bij de behandeling van metselwerk en natuursteen dient de 'neutralizer' verdund te worden met water (1/1). Bij pleisterwerk wordt een verdunding aangeraden van 4 op 1 met water.

**OPMERKING:**

DE DOELTREFFENDHEID VAN HET PRODUCT VERMINDERT WANNEER HET GEBRUIKT WORDT BIJ EEN OMGEVINGSTEMPERATUUR VAN MINDER DAN 5°C. DE IDEALE OMGEVINGSVOORWAARDEN LIGGEN BOVEN 10°C. AANGEZIEN FTB Decap-All Rood een alkalisch product is, zal het niet werken op epoxyharsen, urethanen, gechloreerd rubber, of andere chemische deklagen.

**REINIGEN:**

VOOR HET WERK BUITEN, KAN HET AFSPUITEN VAN DE RESTEN MET EEN WATERSTRAAL HET REINIGINGSPROCES VERSNELLEN. HET REINIGEN BINNEN KAN GEBEUREN MET EEN PLANTENSPIJT GEVULD MET WATER OF MET EEN EMMER EN EEN SPONS. LAAT 24 UUR DROGEN VOORALEER OVER TE GAAN TOT HET NEUTRALISATIEPROCES VOOR ZOWEL DE BUITEN- ALS DE BINNENOPPERSLAKKEN.

## TECHNISCHE GEGEVENS

---

VORM:	PASTA
VISCOSITEIT:	26,5
SOORTELIJK GEWICHT:	1,44
VLAMPUNT:	GEEN
GEHALTE AAN VLUCHTIGE ORGANISCHE BESTANDDELEN:	0
PH:	13,0

## VERBRUIK

---

CA. 0,4 À 0,8 KG/M<sup>2</sup>

HET VERBRUIK VAN FTB DECAP ALL ROOD IS AFHANKELIJK VAN DE STRUCTUUR VAN HET TE BEHANDELEN OPPERVLAK. OP EEN VLAKKE WAND BIJ APPLICATIONE VAN 1 MM MATERIAAL ZAL 16 KG FTB DECAP ALL ROOD GENOEG ZIJN OM ONGEVEER 11 M<sup>2</sup> TE BEHANDELEN. DAARENTEGEN WANNEER DE ONDERGROND ZEER ONEFFEN IS EN 2 MM MATERIAAL AANGEBRACHT WORDT ZAL EENZELFDE VERPAKKING MAAR GENOEG ZIJN VOOR 6 M<sup>2</sup>.

## VERPAKKING

---

16 KG

## OPSLAGTERMIJN

---

1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN. VERWIJDERD HOUDEN VAN DIRECTE WARMTEBRONNEN.

## VOORZORGSMAATREGELEN

---

CONTACT MET HUID EN OGEN VERMIJDEN. DRAAG GESCHIKTE RUBBER/PVC HANDSCHOENEN, BESCHERMENDE KLEDIJ, VEILIGHEIDSBRIL. SPATTEN OP DE HUID ONMIDDELIJK AFWASSEN MET WATER EN VERWIJDER ALLE AANGETASTE KLEDIJ.

## NAWOORD

---

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.