

FTB

FTB ECOFUGE

ART NR 40.550

SOLVENTGEDRAGEN IMPREGNEERVLOEISTOF VAN HOGE KWALITEIT VOOR STEENACHTIGE MATERIALEN OP BASIS VAN SILOXANEN EN ORGANOMETALEN (10 %)

OMSCHRIJVING

FTB ECOFUGE IS EEN KLEURLOZE, WATERAFSTOTENDE EN ALKALIBESTENDIGE IMPREGNERING OP BASIS VAN SILOXANEN EN ORGANOMETALEN OPGELOST IN ALIFATISCHE SOLVENTEN. DE ACTIEVE STOF BEDRAAGT 10%.

FTB ECOFUGE HEEFT EEN HOOG PENETRATIEVERMOGEN EN MAAKT MINERALE BOUWSTOFFEN WATERAFSTOTEND MET BEHOUD VAN DE DAMPDOORLAATBAARHEID.

SAMENSTELLING

FTB ECOFUGE BESTAAT UIT MENGSEL VAN SILICONEN EN ORGANOMETALEN OPGELOST IN EEN TRAAG VERDAMPEND KOOLWATERSTOFMENGSEL.

TOEPASSING

FTB ECOFUGE IS GESCHIKT VOOR HET WATERWEREND MAKEN VAN:

- BAKSTEENMETSSELWERK
- NATUURSTEEN
- BETON
- CELLENBETON
- MINERAAL PLEISTERWERK
- MINERALE VERFSYSTEMEN
- NATUURSTEENHERSTELLINGEN MET DE MINERALE MORTEL LITHOS ARTE®

FTB ECOFUGE WORDT NIET TOEGEPAST OP BLAUWE HARDSTEEN, HIERVOOR RADEN WIJ ONS PRODUCT FTB HYDRO BS AAN.

FTB ECOFUGE BELET ZOUTUITVLOEIINGEN EN VORSTSCHADE.

FTB ECOFUGE BESCHERMT TEGEN ZURE REGEN EN VERVUILING VAN GEREINIGDE GEVELS.

VOOR VERS VOEGWERK EN NIEUW BETON, MET PH HOGER DAN 12 RADEN WIJ ONS PRODUCT FTB HYDRO B8 AAN.

TESTRAPPORT

RAPPORT WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF (W.T.C.B.)
DE HD-340/133-132 OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR.

WERKWIJZE

VOORBEREIDING V/D ONDERGROND:

DE ONDERGROND MOET DROOG EN ZUIVER ZIJN.

ALLE SCHEUREN MOETEN GEDICHT WORDEN EN EVENTUEEL MET FTB Epo-INJECT GEÏNJECTEERD WORDEN. SLECHTE VOEGEN WORDEN HERSTELD. INDIEN DE STEEN ZIJN INTERNE SAMENHANG VERLOOR HEEFT, MOET HET OPPERVAK EERST BEHANDELD WORDEN MET DE STEENVERSTEVIGER FTB SH 75 (75 % KIEZELZUURETHYLESTER).

EEN STEENVERHARDENDE BEHANDELING VERVANGT GEENSZINS DE WATERWERENDE BEHANDELING.

DE WATERWERENDE BEHANDELING KAN UITGEVOERD WORDEN NADAT ALLE BOVENVERMELDE HANDELINGEN DROOG EN UITGEHARD ZIJN.

OPMERKING: GLASRAMEN DIENEN TE WORDEN AFGESCHERMD TIJDENS DE BEHANDELING.

VERWERKING:

DE BEHANDELING MET FTB EcoFUGE GEBEURT DOOR HET BEVLOEIEN VAN DE ONDERGROND ONDER LAGE DRUK, ZODAT GEEN VERNEVELING OF VERSTUIVING PLAATSVINDT.

FTB EcoFUGE WORDT AANGEBRACHT VAN BOVEN NAAR ONDER, BIJ VOORKEUR IN 2 LAGEN (NAT IN NAT) MET EEN TUSSENTIJD VAN 2 UUR. ELKE LAAG WORDT TOT VERZADIGING AANGEBRACHT.

TECHNISCHE GEGEVENS

GEHALTE ACTIEVE STOF:	10 %: OP BASIS VAN SILOXANEN EN ORGANOMETALEN
PENETRATIE:	HOOG PENETRATIEVERMOGEN
KLEUR PRODUCT:	KLEURLOOS
KLEUR NA AANBRENGEN:	ONZICHTBAAR
REUK:	TYPISCHE SOLVENTGEUR
BRANDBAARHEID:	LICHT ONTVLAMBAAR
VLAMPUNT:	> 40°C
UV-EN ALKALIBESTENDIG	TOT PH 14

VERBRUIK

CA. 0,5 - 1,5 L/M², AFHANKELIJK VAN HET ABSORPTIEVERMOGEN VAN DE ONDERGROND

■ **VERPAKKING**

25 LITER, 200 LITER, 1000 LITER

■ **OPSLAGTERMIJN**

MAXIMUM 1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

■ **VOORZORGSMAATREGELEN**

ALS GEVOLG VAN HET BRANDGEVAAR MAG TIJDENS HET VERSPUITEN NIET GEROOKT WORDEN. HUIDCONTACT DIENT VERMEDEN TE WORDEN EN HET DRAGEN VAN HANDSCHOENEN EN MONDMASKER IS AAN TE RADEN. EVENTUELE LEKKAGES, DIENEN ONMIDDELIJK WEGGENOMEN TE WORDEN MET EEN IN WHITE-SPIRIT GEDRENKTE POETSDOEK.

■ **NAWOORD**

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN. WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.