

FTB

# FTB FAÇADECRÈME

ART NR 40.030

IMPREGNEERCÈME GESCHIKT VOOR HET HYDROFOBEREN VAN MINERALE ONDERGRONDEN OP BASIS VAN SILOXAAN/SILAAAN

## OMSCHRIJVING

FTB FAÇADECRÈME IS EEN IMPREGNEERCÈME DIE GESCHIKT IS VOOR HET HYDROFOBEREN VAN MINERALE ONDERGRONDEN.

## SAMENSTELLING

FTB FAÇADECRÈME IS EEN IMPREGNEERCÈME OP SILAAN/SILOXAANBASIS

## TOEPASSING

FTB FAÇADECRÈME IS EEN SPECIAAL PRODUCT VOOR HET HYDROFOBEREND IMPREGENEREN VAN BAKSTEEN, KLINKERS, KALKZANDSTEEN, STUCWERK, PLEISTERLAGEN EN NATUURSTEEN. ZODANIG DAT HET BEHANDELDE OPPERVLAKTE OPTIMAAL BESCHERMD IS TEGEN WATER EN OPNAME VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN VORST/DOOIZOUTSCHADE.

## WERKWIJZE

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

DE ONDERGROND MOET IN GOEDE CONDITIE VERKEREN: SCHEUREN, SLECHTE VOEGEN, SLECHTE AANSLUITINGEN DIENEN VOORAF BEHANDELD TE WORDEN. DE ONDERGROND DIENT ZUIVER EN ZO DROOG MOGELIJK TE ZIJN. INDIEN NODIG DE GEVEL GRONDIG REINIGEN EN ALLE RESTANTEN VAN GEVELREINIGINGSPRODUCTEN VERWIJDEREN OMDAT HET DE WERKING VAN DE CRÈME NADELIG KAN BEÏNVLOEDEN. DE NIET TE BEHANDELEN AANGRENZENDE DELEN AFDEKKEN.(BVB. GLAS, PLANTEN, LAK, ENZ.).

**OPMERKING:** NIET-POREUZE ONDERGRONDEN (BVB. MARMER) MOGEN NIET MET FTB FAÇADECRÈME BEHANDELD WORDEN.

**VERWERKING:**

FTB FAÇADECRÈME ONVERDUND DMV. AIRLESS-SPUITEN IN DE GEWENSTE LAAGDIKTE OP DE MINERALE ONDERGROND AANBRENGEN. KLEINERE OPPERVLAKTE KUNNEN BEHANDELD WORDEN DMV. KWAST OF VERFROL. AFHANKELIJK VAN DE ZUIGKRACHT VAN DE ONDERGROND WORDT ÉÉN OF WORDEN TWEE LAGEN AANGEBRACHT, OOK OP VERTICALE DELEN EN BOVEN HET HOOFD, ZONDER DAT HET MATERIAAL VAN DE ONDERGROND AFLOOPT OF GAAT LEKKEN.

**OPMERKING:** IN HET GEVAL DAT DE ONDERGROND ZOUTEN VERTOONT, DIENT EERST EEN ANALYSE UITGEVOERD TE WORDEN ALVORENS TOT EEN HYDROFOBERING WORDT OVERGEGAAN.

## ■ **REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP**

---

NA GEBRUIK: MET WATER OF SPIRITUS.

## ■ **TECHNISCHE GEGEVENS**

---

VORM:	PASTEUS, CREMIG
KLEUR:	MELKACHTIG WIT
REUK:	BIJNA REUKLOOS
DICHTHEID BIJ 20°C:	CA. 0,9 KG/DM <sup>3</sup>
OPLOSBAARHEID MET WATER:	MENGBAAR
DROOGTIJD:	CA. 1 UUR NA VERWERKING REGENBESTENDIG
VLAMPUNT:	CA. 69°C
WERKZAME STOFGEHALTE:	CA. 40 M%

## ■ **VERBRUIK**

---

CA. 0,2 LITER/M<sup>2</sup>

## ■ **VERPAKKING**

---

5 L EN 20 L

## ■ **OPSLAGTERMIJN**

---

1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

## VOORZORGSMAATREGELEN

---

- BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN
- DRAAG GESCHIKTE BESCHERMENDE KLEDING, HANDSCHOENEN EN EEN BESCHERMINGSMIDDEL VOOR DE OGEN EN HET GEZICHT
- VERWIJDERD HOUDEN VAN EET- EN DRINKWAREN
- UITSLUITEND OP GOED GEVENTILEERDE PLAATSEN GEBRUIKEN
- DEZE STOF EN DE VERPAKKING NAAR INZAMELPUNT VOOR GEVAARLIJK OF BIJZONDER AFVAL BRENGEN.
- DE RESTEN VAN HET PRODUCT MOGEN NIET IN OPPERVLAKTEWATER WORDEN GELOOSD.
- ONTSTEKINGSBRONNEN OP AFSTAND HOUDEN - NIET ROKEN.

## NAWOORD

---

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.