

FTB

FTB FLOORPROTECT

AQ

ART NR 70.102

WATERGEDRAGEN BESCHERMLAAG TEGEN WATER, OLIE EN ANDERE VETVLEKKEN. MET ANTI-GRAFFITI WERKING IN WATERIGE FASE. TOEPASBAAR OP ALLE POREUZE MATERIALEN, OP HORIZONTALE OF VERTICALE VLAKKEN, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN

OMSCHRIJVING

FTB FLOORPROTECT AQ

- IS EEN VOCHT- EN OLIEWEREND PRODUCT MET ANTIGRAFFITI WERKING IN WATERIGE FASE DAT DE ONDERGROND BESCHERMT TEGEN AANTASTINGEN VAN BINNENDRINGEND WATER, OLIE EN ANDERE VETVLEKKEN.
- BEHOUDT BIJ NORMAAL GEBRUIK MEER DAN 10 JAAR ZIJN DOELTREFFENDHEID.
- DRINGT DE ONDERGROND BINNEN DOOR CAPILLARITEIT EN VERHINDERT PENETRATIE VAN WATER EN VETTEN IN DE MATERIALEN. DE BESCHERMING IS MICROPOREUS ZODAT DE ONDERGROND KAN ADEMEN EN WATERDAMP DOORLATEN.
- IS KLEURLOOS, REUKLOOS EN VERANDERT NIETS AAN HET OORSPRONKELIJKE ASPECT VAN DE MATERIALEN.

TOEPASSING

FTB FLOORPROTECT AQ BESCHERMT ALLE POREUZE MATERIALEN VAN HET GEBOUW, BESTEMD VOOR HORIZONTALE OF VERTICALE VLAKKEN ZOWEL BINNEN ALS BUITEN
IDEAAL VOOR DE PREVENTIEVE BEHANDELINGEN VAN VLOEREN.

EIGENSCHAPPEN

KLEURLOZE VLOEISTOF. ACRYLAATCOPOLYMEER IN WATERIGE FASE. NIET TOXISCH - NIET BIJTEND. ONONTVLAMBAAR.

VOORDELEN

DUURZAME BESCHERMING TEGEN WATER, VETVLEKKEN, VERONTREINIGING. VERMINDERT HET AANKLEVEN VAN KAUWGOM AAN DE VLOER. VOORKOMT VORSTSCHADE.

GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN, ZONDER VERDUNNING, OP ONBESCHERMD E ONDERGRONDEN. LAAT GASUITWISSELINGEN TOE EN LAAT DE MATERIALEN ADEMEN. VERGEMAKKELIJKT HET ONDERHOUD EN REDUCEERT DE KOSTEN VAN HET ONDERHOUD.

WERKWIJZE

FTB FLOORPROTECT AQ WORDT ZONDER EXTRA BESCHERMING VAN MENS OF MILIEU DOOR VERSTUIVING OF MET DE VERFKWAST OF VERFROL AANGEBRACHT.

ONDERGROND IS AFWASBAAR MET NEUTRALE DETERGENT.

ONGEVOELIG VOOR AFSPUITEN MET WATER, HET MATERIAAL WORDT MET WATER GEREINIGD.

VOOR HET AANBRENGEN CONTROLEREN OF DE PH VAN DE ONDERGROND NEUTRAAL IS ($6 < \text{pH} < 8$)

DE ONDERGROND EERST NEUTRALISEREN INDIEN ER GEBRUIK WERD GEMAAKT VAN ZUUR- OF BASEHOUDENDE REINIGINGSMIDDELEN.

AANBRENGEN IN EEN OF TWEE LAGEN TOT DE BEHANDELDE ONDERGROND VERZADIGD IS. NIET AANBRENGEN OP VERS BETON.

NIET AANBRENGEN BIJ REGENWEER OF BIJ VORST. DROOGTIJD 24 UREN. MAXIMAAL DOELTREFFEND NA 7 DAGEN.

VERBRUIK

CA. 0,1 À 0,5 LTR/M², AFHANKELIJK VAN DE POROSITEIT VAN DE ONDERGROND

VERPAKKING

1 L EN 5 L

OPSLAGTERMIJN

MAXIMUM 1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

VOORZORGSMAAATREGELEN

DIT PRODUCT WORDT NIET ALS GEVAARLIJK BESCHOUWD EN BEVAT GEEN GEVAARLIJKE STOFFEN.

NIET ETEN, DRINKEN, OF ROKEN TIJDENS GEBRUIK.

NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.