

FTB

FTB HYDRO BS

ART NR 40.500

WATERWERENDE IMPREGNEERVLOEISTOF VAN HOGE KWALITEIT VOOR STEENACHTIGE MATERIALEN OP OLIGOMEER SILOXAANBASIS. SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR BLAUWE STEEN

OMSCHRIJVING

FTB HYDRO BS IS EEN KLEURLOZE, WATERAFSTOTENDE EN ALKALIBESTENDIGE IMPREGNERING OP SILOXAANBASIS.

FTB HYDRO BS HEEFT EEN HOOG PENETRATIEVERMOGEN EN MAAKT MINERALE BOUWSTOFFEN WATERAFSTOTEND MET BEHOUD VAN DE DAMPDOORLAATBAARHEID.

SAMENSTELLING

FTB HYDRO BS BESTAAT UIT EEN LAAG MOLECULAIR (OLIGOMEER) SILOXAAN OPGELOST IN EEN TRAGGVERDAMPENDE, AROMAATVRIJE KOOLWATERSTOFFRACTIE.

TOEPASSING

FTB HYDRO BS IS SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR HET WATERWEREND MAKEN VAN BLAUWE HARDSTEEN EN OOK GESCHIKT VOOR:

- BAKSTEEN - METSELWERK
- NATUURSTEEN
- BETON
- CELLENBETON
- MINERAAL PLEISTERWERK
- MINERALE VERFSYSTEMEN
- NATUURSTEENHERSTELLINGEN MET DE MINERALE MORTEL LITHOS ARTE®

FTB HYDRO BS BELET ZOUT UITBLOEIINGEN EN VORSTSCHADE.

FTB HYDRO BS BESCHERMT TEGEN ZURE REGEN EN VERVUILING VAN GEREINIGDE GEVELS.

WERKWIJZE

VOORBEREIDING V/D ONDERGROND:

DE ONDERGROND MOET DROOG EN ZUIVER ZIJN.

ALLE SCHEUREN MOETEN GEDICHT WORDEN EN EVENTUEEL MET FTB Epo-INJECT GEÏNJECTEERD WORDEN. SLECHTE VOEGEN WORDEN HERSTELD. INDIEN DE STEEN ZIJN INTERNE SAMENHANG VERLOREN HEEFT, MOET HET OPPERVLAKE EERST BEHANDELD WORDEN MET DE STEENVERSTEVIGER FTB SH 75 (75 % KIEZELZUURETHYLESTER).

EEN STEENVERHARDENDE BEHANDELING VERVANGT GEENSZINS DE WATERWERENDE BEHANDELING.

DE WATERWERENDE BEHANDELING KAN UITGEVOERD WORDEN NADAT ALLE BOVENVERMELDE HANDELINGEN DROOG EN UITGEHARD ZIJN.

OPMERKING: GLASRAMEN DIENEN TE WORDEN AFGESCHERMD TIJDENS DE BEHANDELING.

VERWERKING:

DE BEHANDELING MET FTB HYDRO BS GEBEURT DOOR HET BEVLOEIEN VAN DE ONDERGROND ONDER LAGE DRUK, ZODAT GEEN NEVEL ONTSTAAT.

FTB HYDRO BS WORDT AANGEBRACHT VAN BOVEN NAAR ONDER, BIJ VOORKEUR IN 2 LAGEN (NAT IN NAT) MET EEN TUSSENTIJD VAN 2 UUR. ELKE LAAG WORDT TOT VERZADIGING AANGEBRACHT.

TECHNISCHE GEGEVENS

ACTIEVE STOF:	SILOXAAN
PENETRATIE:	HOOG PENETRATIEVERMOGEN
KLEUR PRODUCT :	KLEURLOOS
KLEUR NA AANBRENGEN:	ONZICHTBAAR
REUK:	AROMAATVRIJE SOLVENT-REUK
BRANDBAARHEID:	LICHT ONTVLAMBAAR
VLAMPUNT:	> 21°C
UV-EN ALKALIBESTENDIG:	TOT PH 14

VERBRUIK

CA. 0,5 - 1,2 L/M², AFHANKELIJK VAN HET ABSORPTIEVERMOGEN VAN DE ONDERGROND

VERPAKKING

25 LITER, 200 LITER, 1000 LITER

OPSLAGTERMIJN

MAXIMUM 1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

■ VOORZORGSMAATREGELEN

ALS GEVOLG VAN HET BRANDGEVAAR MAG TIJDENS HET VERSPUITEN NIET GEROOKT WORDEN.
HUIDCONTACT DIENT VERMEDEEN TE WORDEN EN HET DRAGEN VAN HANDSCHOENEN EN MONDMASKER IS AAN TE RADEN.

■ NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.
WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.