

FTB

# FTB HYDRO PRO

ART NR 40.203

COMPLEXE VOCHTWERENDE IMPREGNEERVLOEISTOF VAN HOGE KWALITEIT VOOR STEENACHTIGE MATERIELEN OP BASIS VAN SILOXANEN EN ORGANOMETALEN (7,5 %)

## OMSCHRIJVING

FTB HYDRO PRO DRINGT DIEP IN DE STENEN DOOR EN BESCHERMT DE MICROSCOPISCH KLEINE PORIËN. DE BESCHERMENDE LAAG IS MICROPOREUS EN LAAT DE MUUR PERFECT ADEMEN EN LAAT ALLE WATERDAMP DOOR.

FTB HYDRO PRO ZORGT VOOR UITSTEKEND PAREFFECT EN WATERAFSTOTEND VERMOGEN. GEEFT GEEN VLEKKEN OP ARDUIN EN GLAS (NA GELIJKMATIG VERDELEN).

## TOEPASSING

FTB HYDRO PRO IS GESCHIKT VOOR HET WATERWEREND MAKEN VAN:

- BAKSTEEN - METSELWERK
- NATUURSTEEN
- BETON
- CELLENBETON
- KALKMORTEL EN -VERF
- MINERAAL PLEISTERWERK
- MINERALE VERFSYSTEMEN
- NATUURSTEENHERSTELLINGEN MET DE MINERALE MORTEL LITHOS ARTE®

FTB HYDRO PRO BESCHERMT TEGEN ZURE REGEN EN VERVUILING VAN GEREINIGDE GEVELS.

## WERKWIJZE

### VOORBEREIDING V/D ONDERGROND:

DE ONDERGROND MOET DROOG EN ZUIVER ZIJN.

ALLE SCHEUREN MOETEN GEDICHT WORDEN EN EVENTUEEL MET FTB Epo-INJECT GEÏNJECTEERD WORDEN. SLECHTE VOEGEN WORDEN HERSTELD. INDIEN DE STEEN ZIJN INTERNE SAMENHANG VERLOREN HEEFT, MOET HET OPPERVAK EERST BEHANDELD WORDEN MET DE STEENVERSTEVIGER FTB SH 75 (75 % KIEZELZUURETHYLESTER).

EEN STEENVERHARDENDE BEHANDELING VERVANGT GEENSZINS DE WATERWERENDE BEHANDELING.

DE WATERWERENDE BEHANDELING KAN UITGEVOERD WORDEN NADAT ALLE BOVENVERMELDE HANDELINGEN DROOG EN UITGEHARD ZIJN.

MINIMUM ONDERGRONDTEMPERATUUR: 5°C.

NIET AANBRENGEN BIJ REGENWEER OF VORST.

### VERWERKING:

DE BEHANDELING MET FTB HYDRO PRO GEBEURT DOOR HET BEVLOEIEN VAN DE ONDERGROND ONDER LAGE DRUK, ZODAT GEEN VERNEVELING OF VERSTUIVING PLAATSVINDT.

FTB HYDRO PRO WORDT AANGEBRACHT VAN BOVEN NAAR ONDER, BIJ VOORKEUR IN 2 LAGEN (NAT IN NAT) MET EEN TUSSENTIJD VAN CA. 2 UUR. ELKE LAAG WORDT TOT VERZADIGING AANGEBRACHT.

ALS HET PRODUCT OP GLAS TERECHTKOMT: OPENVEGEN TERWIJL HET PRODUCT NOG VOCHTIG IS. INDIEN ER GEEN LEKERS MEER AANWEZIG ZIJN, ZAL OOK GEEN VLEKVORMING OPTREDEN.

ALS HET PRODUCT OP ARDUIN OF BLAUWE HARDSTEEN TERECHTKOMT, DIENT HET PRODUCT GELIJKMATIG VERDEELD TE WORDEN MET EEN VOD. HIERNA ZIJN DEZE OPPERVAKKEN OOK, ZONDER VLEKVORMING, WATERAFSTOTEND INGESTELD!

OOK INDIEN ENKEL HET GEMORSTE PRODUCT WEGGEVEEGD WORDT, ZAL GEEN VLEKVORMING PLAATSVINDEN, MAAR DAN IS DEZE PLAATS WEL WATERAFSTOTEND, IN TEGENSTELLING TOT DE NIET-BEHANDELDE PLAATSEN. IN DIT OPZICHT RADEN WIJ DAN OOK AAN OM DE VOLLEDIGE OPPERVAKTE TE BEHANDELEN.

## TECHNISCHE GEGEVENS

ACTIEVE STOF GEHALTE:	CA. 7,5 %
SOORTELIJK GEWICHT:	CA. 0,8
PENETRATIE:	HOOG PENETRATIEVERMOGEN
KLEUR PRODUCT :	KLEURLOOS, TRANSPARANT
KLEUR NA AANBRENGEN:	ONZICHTBAAR
REUK:	PRAKTISCH REUKLOOS
BRANDBAARHEID:	LICHT ONTVLAMBAAR
VLAMPUNT:	> 52°C
KOOKPUNT:	188°C – 196°C
WATERDAMPREDUCTIE:	0%
UV-EN ALKALIBESTENDIG	TOT PH 14
TOXICITEIT:	NIET TOXISCH
DROOG:	NA CA. 24 UUR

■ **VERBRUIK**

---

CA. 0,2 - 1,5 L/M<sup>2</sup>, AFHANKELIJK VAN HET ABSORPTIEVERMOGEN VAN DE ONDERGROND

■ **VERPAKKING**

---

25 LITER, 200 LITER, 1000 LITER

■ **OPSLAGTERMIJN**

---

MAXIMUM 1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

■ **VOORZORGSMAATREGELEN**

---

ALS GEVOLG VAN HET BRANDGEVAAR MAG TIJDENS HET VERSPUITEN NIET GEROOKT WORDEN.  
HUIDCONTACT DIENT VERMEDEN TE WORDEN EN HET DRAGEN VAN HANDSCHOENEN EN MONDMASKER IS AAN TE RADEN.

■ **NAWOORD**

---

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.  
WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.