

FTB

FTB KALK

ART NR 10.401

PURE HYDRAULISCHE NATUURLIJKE WITTE KALK.

OMSCHRIJVING

FTB KALK IS EEN PURE HYDRAULISCHE WITTE KALK NHL 3,5 C_E, CONFORM DE NORM EN 459-1. (NHL = CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE PURE)

SAMENSTELLING

FTB KALK IS HET RESULTAAT VAN CALCIUMOXIDE CaO, GEBLUST DOOR TOEVOEGING VAN WATER DAT HET REDUCEERT TOT POEDER, DAT VERVOLGENS FIJN GEMAALD WERD.

TOEPASSING

FTB KALK HEEFT VELE TOEPASSINGEN, WAARONDER

- BEREIDING VAN METSELSPECIE,
- BEREIDING VAN VOEGSPECIE,
- AANMAKEN VAN BEPLEISTERINGEN,
- ...

WERKWIJZE

ONDERGRONDVOORWAARDEN EN TIPS:

- BIJ DROGE ONDERGROND: ONDERGROND GRONDIG VOORNATTEN, 24 UUR VOOR AANBRENGEN VAN DE BEPLEISTERING
- VERWERKEN TUSSEN +5°C EN +30°C
- VERWERKEN MET PROPERE, ZUIVERE MENGERS, TOEVOEGGRANULATEN EN MATERIAAL

AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSING WORDT DE FTB KALK ALS VOLGT VERWERKT (ALLE WAARDEN ZIJN AFHANKELIJK VAN DE GEWENSTE CONSISTENTIE EN ZIJN SLECHTS RICHTLIJNEN):

- BIJ MAKEN VAN METSELSPECIE:
 - 1 ZAK VAN 25 KG FTB KALK + CA. 6 À 7 EMMERS ZAND + CA. 14 LITER WATER
 - S.G. = CA. 400 KG/M³
- BIJ MAKEN VAN VOEGSPECIE, CHAPE OF BEPLEISTERING:
 - 1 ZAK VAN 25 KG FTB KALK + CA. 7 EMMERS ZAND + CA. 14 LITER WATER
 - S.G. = CA. 350 KG/M³
- BIJ MAKEN VAN MORTEL VOOR BVB BEVESTIGEN VAN VORSTEN (NOK-DAKPANNEN):
 - 1 ZAK VAN 25 KG FTB KALK + CA. 8 À 9 EMMERS ZAND + CA. 14 LITER WATER
 - S.G. = CA. 300 KG/M³

TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUR PRODUCT :	WIT
SOORTELIJK GEWICHT:	0,6 À 0,7 KG/DM ³
DRUKSTERKTE NA 28 DAGEN:	3,5 À 10 MPa
GRANULOMETRIE:	9000 À 11000 CM ² /G

VERBRUIK

AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSING

VERPAKKING

ZAK VAN 25 KG

OPSLAGTERMIJN

MAXIMUM 6 MAANDEN IN GESLOTEN VERPAKKING, DROOG EN VORSTVRIJ BEWAREN.

NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.