

FTB

FTB RESTOPOX UV

ART NR 10.903

EPOXYGEBONDEN RESTAURATIEMORTEL MET ZEER HOGE SLIJTVASTHEID VOOR NATUURSTEEN EN BAKSTEEN. ZEER GESCHIKT VOOR TRAPPEN.

OMSCHRIJVING

EPOXYGEBONDEN RESTAURATIEMORTEL MET ZEER HOGE SLIJTVASTHEID VOOR NATUURSTEEN EN BAKSTEEN. ZEER GESCHIKT VOOR TRAPPEN

FTB RESTOPOX UV IS BETER BESTAND TEGEN KLEURVERANDERINGEN ONDER INVLOED VAN LICHT (UV-STRALEN).

TOEPASSING

FTB RESTOPOX UV IS ZEER GESCHIKT VOOR HET HERSTELLEN VAN NATUURSTEEN EN BAKSTEEN, IN DE STANDAARDKLEUREN (BALEGEM, GOBERTANGE, EUVILLE, BLAUWE STEEN, ENZ.) OF OP STAAL GEMAAKT. DOOR ZIJN SLIJTVASTHEID VOORAL GESCHIKT VOOR TRAPPEN.

WERKWIJZE

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

DE ONDERGROND DIENT ZUIVER EN DROOG TE ZIJN EN ALLE LOSZITTENDE DELEN VERWIJDERD.

VERWERKING:

OM DE HECHTING VAN DE EPOXYMORTEL TE BEVORDEREN, ZAL HET OPPERVLAK EERST BEHANDELD WORDEN MET FTB T-PRIMER.

FTB RESTOPOX UV WORDT AANGEMAAKT DOOR COMP.A (HARS-GRANULAATMENGSEL) MET COMP.B (VERHARDER) INTENSIEF TE MENGEN.

OPMERKING: COMP. A EN B ZIJN VOORGEDOSEERD.

IN DE NIET-UITGEHARDE LAAG FTB T-PRIMER WORDT DE HERSTELLINGSMORTEL FTB RESTOPOX UV MET EEN TRUWHEEL OF VLAKSPAAN AANGEBRACHT.

OPMERKING: DE OPTIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR BEDRAAGT 16°C. EEN LAGERE TEMPERATUUR ZAL EEN LANGERE DOORHARDINGSTIJD TOT GEVOLG HEBBEN.

DE OMGEVINGSTEMPERATUUR DIENT ECHTER ALTIJD MEER TE ZIJN DAN 10°C.

■ REINIGING VAN GEREEDSCHAP

MET FTB CLEAN 1

■ TECHNISCHE GEGEVENS

SOORTELIJK GEWICHT: CA. 1,5 KG/DM³
DRUKSTERKTE: 50 N/MM²
DOORHARDING: KRIMPVRIJ
DOORHARDINGSTIJD: 6 H
POTLIFE BIJ 20°C: ± 30 MIN.

■ VERBRUIK

CA. 1,5 KG/DM³

■ VERPAKKING

5 KG

■ OPSLAGTERMIJN

1 JAAR IN GESLOTEN, ORIGINELE VERPAKKING EN VORSTVRIJ

■ VOORZORGSMATREGELEN

HUIDCONTACT VERMIJDEN. VOOR HET ROKEN OF ETEN HANDEN WASSEN MET WATER EN ZEEP.
GOEDE VENTILATIE VAN DE RUIMTE VOORZIEN.

■ NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.
WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE
AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.