

FTB

# FTB SILICONEN

ART NR 100.100

UITERST DUURZAAM MALLENHARS.

## OMSCHRIJVING

FTB SILICONEN IS EEN ZEER STERK EN ZEER FLEXIBEL POLYMEER. LEVERBAAR ALS GIETHARS, STRIJKKWALITEIT, DIT NAARGELANG DE GEWENSTE TOEPASSING.

## TOEPASSING

FTB SILICONEN IS EEN IDEAAL HARS OM MEERDERE AFGIETSELS TE MAKEN IN DEZELFDE MAL. DE DOORHARDING VAN DE MAL KAN INGESTELD WORDEN VAN  $\pm 20$  UUR TOT 1 UUR. DE ONGEWOON HOGE REK EN DE HOGE SCHEURWEERSTAND MAKEN DEEL UIT VAN DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN.

## REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

GEMORST PRODUCT LATEN UITHARDEN, KAN DAN EENVOUDIG WORDEN VERWIJDERD. FTB SILICONEN IS NIET TOXISCH, NOCH IRRITEREND.

## TECHNISCHE GEGEVENS

	SILASTIC 3481
CONSISTENTIE:	GIETMASSA
DICHTHEID; KG/M <sup>3</sup>	1170
KLEUR:	WIT
HARDHEID: SHORE A:	25
TREKSTERKTE: N/MM <sup>2</sup>	5.0
SCHEURWEERSTAND, N/MM	> 20
REK BIJ BREUK: %	350

## VERBRUIK

NAAR BEHOEFTE

■ **VERPAKKING**

---

25 KG.

■ **OPSLAGTERMIJN**

---

6 MAAND IN ORIGINELE ONGEOPENDE VERPAKKING, OP EEN DROGE KOELE PLAATS, NIET IN DIRECT ZONLICHT.

■ **VOORZORGSMAATREGELEN**

---

FTB SILICONEN IS NIET TOXISCH NOCH IRRITEREND. ALLEEN DE GEBRUIKELIJKE ARBEIDSHYGIËNE RESPECTEREN.

■ **NAWOORD**

---

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.  
WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.