

FTB

FTB CONCRETE 100

ART NR 50.210

3-COMPONENTEN EPOXYMORTEL VOOR DE HERSTELLING VAN BETONVLOEREN EN CONSTRUCTIEF BETON

OMSCHRIJVING

FTB CONCRETE 100 IS EEN 3-COMPONENTEN BETONHERSTELLINGSMORTEL OP BASIS VAN EPOXYHARS.

TOEPASSING

FTB CONCRETE 100 IS ZEER GESCHIKT VOOR HET HERSTELLEN VAN BETONNEN VLOEREN EN CONSTRUCTIEF BETON.

WERKWIJZE

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

DE ONDERGROND DIENT ZUIVER EN DROOG TE ZIJN. ALLE LOSZITTENDE DELEN VERWIJDEREN EN DE WAPENINGSTAVEN ONTROESTEN.

VERWERKING:

OM DE HECHTING VAN DE MORTEL TE BEVORDEREN, ZAL HET OPPERVLAK EERST BEHANDELD WORDEN MET FTB T-PRIMER.

FTB CONCRETE 100 WORDT AANGEMAAKT DOOR COMP. A (HARS) MET COMP. B (VERHARDER) INTENSIEF TE MENGEN. AL ROEREND COMP. C (VULSTOF) TOEVOEGEN, EN DEZE MENGEN TOT EEN HOMOGENE MASSA ZICH VORMT.

OPMERKING: COMP. A, B EN C ZIJN VOORGEDOSEERD.

IN DE NIET-UITGEHARDE LAAG FTB T PRIMER WORDT DE HERSTELLINGSMORTEL FTB CONCRETE 100 MET EEN TRUWHEEL OF VLAKSPAAN AANGEBRACHT.

DE HERSTELLING IS MOGELIJK IN MAXIMALE LAAGDIKTEN VAN: 5 CM (VERTICAAL), ONBEPERKT (HORIZONTAAL).

OPMERKING: DE OPTIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR BEDRAAGT 16°C. EEN LAGERE TEMPERATUUR ZAL EEN LANGERE DOORHARDINGSTIJD TOT GEVOLG HEBBEN. DE OMGEVINGSTEMPERATUUR DIENT ECHTER ALTIJD MEER DAN 10°C TE ZIJN.

■ REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP

MET FTB CLEAN 1 VOORALEER DE MORTEL IS DOORGEHARD.

■ TECHNISCHE GEGEVENS

DUKSTERKTE:	> 60 N/MM ²
TREKSTERKTE:	> 20 N/MM ²
BUIGTREKSTERKTE:	± 30 N/MM ²
E-MODULUS:	± 7500
CHEMISCHE WEERSTAND:	WEERSTAAT AAN OLIE, VETTEN, BENZINE, SOLVENTEN EN ZUREN.
HECHTING:	GROTER DAN SAMENHANG VAN BETON.
SOORTELIJK GEWICHT:	2 KG/DM ³
DOORHARDING:	KRIMPVRIJ
WARMTEBESTENDIGHEID:	60°C CONTINU
VERWERKINGSTIJD BIJ 20°C:	± 30 MIN

■ VERBRUIK

CA. 2 KG/LITER VOLUME

■ VERPAKKING

20 KG

■ OPSLAGTERMIJN

1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

■ VOORZORGSMAATREGELEN

HUIDCONTACT VERMIJDEN. VÓÓR HET ETEN OF ROKEN HANDEN WASSEN MET WATER EN ZEEP.
GOEDE VENTILATIE VAN DE RUIMTE VOORZIEN.

■ NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.
WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.