



FTB CONCRETE 200

ART NR 50.208

MULTIFUNCTIONELE SOLVENTVRIJE 2-COMPONENTEN EPOXYMORTEL VOOR ONMIDDELIJK GEBRUIK

OMSCHRIJVING

FTB CONCRETE 200 IS EEN MORTEL DIE UIT 2 COMPONENTEN BESTAAT :

- COMPONENT A : EPOXYHARS MET VULMATERIAAL (KWARTS).
- COMPONENT B : POLYAMINE VERHARDER.

TOEPASSING

FTB CONCRETE 200 IS EEN MULTIFUNCTIONELE EPOXYMORTEL ALS :

- HERSTELMORTEL VOOR BETON, HOUT EN STEEN.
- VULMASSA.

WERKWIJZE

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND :

DE GECEMENTEERDE ONDERGROND MOET MINSTENS 21 DAGEN OUD ZIJN.

DE ONDERGROND DIEN ZUIVER EN DROOG TE ZIJN, STOF- EN VETVRIJ.

ALLE LOSZITTENDE DELEN VERWIJDEREN. DE ONDERGROND EVENTUEEL ZANDSTRALEN.

VERWERKING:

FTB CONCRETE 200 WORDT AANGEMAAKT DOOR COMPONENT A (HARS) MET COMPONENT B (VERHARDER) INTENSIEF TE MENGEN MET EEN TRAAGDRAAIENDE MENGERS.

IN DE NIET-UITGEHARDE LAAG FTB PRIMER (ART.NR. 60.100) WORDT DE MORTEL FTB CONCRETE 200 MET EEN TRUWHEEL OF VLAKSPAAN AANGEBRACHT.

OP DE GEWENSTE DIKTE UITVLAKKEN.

REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP

MET FTB CLEAN 1 VOORALEER DE MORTEL IS DOORGEHARD.

TECHNISCHE GEGEVENS

SOORTELIJK GEWICHT:	2 KG/DM ³
KLEUR:	ZANDKLEURIG
DRUKSTERKTE:	> 50 N/MM ²
BUIGSTERKTE:	> 8 N/MM ²
TREKSTERKTE:	> 25 N/MM ²
HECHTING OP BETON:	OVERTREFT DE COHESIE VAN BETON
HECHTING OP HOUT:	OVERTREFT DE COHESIE VAN HOUT
MINIMALE VERWERKINGSTEMPERAATUUR:	+ 8°C
VERWERKINGSTIJD BIJ 20°C:	± 30 MINUTEN

VERBRUIK

CA. 2 KG/LITER VOLUME

VERPAKKING

20 KG

OPSLAGTERMIJN

MINIMUM 6 MAANDEN IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

VOORZORGSMAATREGELEN

TIJDENS DE VERWERKING KAN EEN KARAKTERISTIEKE GEUR ONTSTAAN. DAAROM VOOR EEN GOEDE VENTILATIE EN AFZUIGING TIJDENS DE VERWERKING VOORZIEN. HUIDCONTACT VERMIJDEN EN VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN DRAGEN. EEN STERKE CONCENTRATIE VAN DE DAMPEN KAN EEN IRRITATIE VAN DE OGEN VEROORZAKEN. KAN EEN OVERGEVOELIGHEID VEROORZAKEN IN GEVAL VAN INADEMING OF CONTACT MET DE HUID. NIET ROKEN OF OPEN VUUR MAKEN TIJDENS DE VERWERKING.

NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN. WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.