

FTB

FTB EPOXY-MENIE

ART NR 50.060

2-COMPONENTEN COATING VOOR HET BESCHERMEN VAN WAPENINGSSTAAL

OMSCHRIJVING

FTB EPOXYMENIE IS EEN TWEECOMPONENTEN EPOXYCOATING ZONDER SOLVENTEN VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK.

COMPONENT A: EPOXYHARS (MET VULSTOFFEN)

COMPONENT B: POLYAMIDEVERHARDER

TOEPASSING

FTB EPOXY-MENIE IS EPOXYCOATING VOOR HET BESCHERMEN VAN WAPENINGSIJZER TEGEN ROESTVORMING.

FTB EPOXY-MENIE KAN SLIPVRIJ AFGEWERKT WORDEN DOOR HET INSTROOIEN MET GRANULAAT.

OPMERKING: AFHANKELIJK VAN DE VEREISTE CHEMISCHE WEERSTAND KAN DE FTB EPOXY-MENIE AANGEPAST WORDEN, DIT KAN ECHTER GEVOLGEN HEBBEN OP DE ESTHETISCHE EIGENSCHAPPEN.

WERKWIJZE

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

DE ONDERGROND DIENT ZUIVER, DROOG, STOF- EN VETVRIJ, EN GOED SAMENHANGEND TE ZIJN.

CEMENTHUID EN VETRESTEN DIENEN VERWIJDERD TE WORDEN.

HOLTEN IN DE VLOER MOETEN OPGEVULD WORDEN.

VERWERKING:

FTB EPOXY-MENIE WORDT AANGEMAAKT DOOR DE VOORGEDOSEERDE COMPONENTEN A EN B TE MENGEN.

FTB EPOXY-MENIE WORDT AANGEBRACHT MET DE BORSTEL OF VERFROL:

* 1E LAAG FTB EPOXY-MENIE VERDUNNEN MET \pm 5% FTB CLEAN 1

* 2E LAAG FTB EPOXY-MENIE ZUIVER.

OPMERKINGEN:

- AFHANKELIJK VAN DE ONDERGROND KAN 1 LAAG VOLSTAAN.
- DE OPTIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR BEDRAAGT 16°C.
- EEN LAGERE TEMPERATUUR ZAL EEN LANGERE UITHARDINGSTIJD TOT GEVOLG HEBBEN.
- DE OMGEVINGSTEMPERATUUR DIENT ECHTER ALTIJD MEER DAN 10°C TE ZIJN.

■ TECHNISCHE GEGEVENS

Druksterkte:	24 N/ mm ²
Chemische eigenschappen:	NA DOORHARDING BESTAND TEGEN VETTEN, BENZINE, ALKALIËN, VERDUNDE MINERALEN EN ORGANISCHE ZUREN, EN SOMMIGE OPLOSMIDDELEN.
Verwerkingstijd bij 20°C:	± 30 MIN.
Mechanisch belastbaar:	NA 72 H
Kleur:	ROOD

■ VERBRUIK

1E LAAG:	± 0,25 KG/ M ² (5 % TE VERDUNNEN)
2E LAAG:	± 0,30 KG/ M ²

■ KLEUREN

ROOD

■ VERPAKKING

0,25 KG.

■ OPSLAGTERMIJN

MAXIMUM 1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

■ VOORZORGSMAATREGELEN

HUDCONTACT VERMIJDEN. VÓÓR HET ROKEN OF ETEN HANDEN WASSEN MET WATER EN ZEEP.
GOEDE VENTILATIE VAN DE RUIMTE VOORZIEN.

■ NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.
WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.