

FTB

FTB FAÇADECRÈME BT

ART NR 40.032

IMPREGNEERCRÈME GESCHIKT VOOR HET HYDROFOBEREN VAN BETON EN GEWAPEND BETON, BVB. VOOR BRUGGEN, WEGEN, GEBOUWEN

OMSCHRIJVING

FTB FAÇADECRÈME BT IS EEN SPECIAAL PRODUCT VOOR HET HYDROFOBEREND IMPREGENEREN EN GRONDEREN VAN BETON EN GEWAPEND BETON BVB. BRUGGEN, WEGEN , GEBOUWEN.

SAMENSTELLING

FTB FAÇADECRÈME BT IS EEN WATERIG, OPLOSMIDDELVRIJ IMPREGNEERCRÈME OP SILAANBASIS.

TOEPASSING

FTB FAÇADECRÈME BT IS EEN HOOGWAARDIG KWALITEITSPRODUCT VOOR HYDROFOBERING VAN BETON EN GEWAPEND BETON MET VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- UITSTEKEND PENETRATIEVERMOGEN
- OPTIMAAL BESTAND TEGEN ALKALIËN
- ZEER GROTE VERMINDERING VAN WATEROPNAME
- HOGE BESCHERMING TEGEN VORST/DOOIZOUT SCHADE
- OVERSCHILDERBAAR
- OPLOSMIDDELVRIJ, WATERIG EN MILIEUVERDRAAGZAAM
- GERINGE VERDAMPING
- TIXOTROOP EN DUS VERWERKBAAR ZONDER VERLIES AAN PRODUCT

WERKWIJZE

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

DE ONDERGROND DIENT ZUIVER, DROOG, STOF EN VETVRIJ TE ZIJN.

NA HET BETONSTORTEN DIENT EEN WACHTTIJD VAN 2 TOT 4 WEKEN IN ACHT WORDEN GENOMEN.

BIJ VERMOEDEN VAN AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE ZOUTEN DIENT EEN ZOUTANALYSE UITGEVOERD TE WORDEN.

HOGE CONCENTRATIES SCHADELIJKE ZOUTEN KUNNEN GROTE SCHADE VEROORZAKEN DIE DOOR EEN HYDROFOBERING NIET VOORKOMEN KUNNEN WORDEN. DELEN DIE NIET IN CONTACT MOGEN KOMEN MET HET IMPREGNEERMIDDEL AFDEKKEN/BESCHERMEN BVB. GLAS, KOZIJNEN, PLANTEN, ENZ.

VERWERKING:

FTB FAÇADECRÈME BT WORDT D.M.V. AIRLESS-SPUITEN IN DE GEWENSTE LAAGDIKTE AANGEBRACHT. EEN KWAST OF SPAAN KAN GEBRUIKT WORDEN VOOR KLEINERE OPPERVLAKKEN. AFHANKELIJK VAN DE ZUIGING VAN DE ONDERGROND KAN TOT 400 G/M² WORDEN AANGEBRACHT , ZELFS OP VERTICALE VLAKKEN EN PLAFONDS ZONDER MATERIAALVERLIES. OP HOOGWAARDIG BETON EN DUS NIET ABSORBEREND MAG IN ÉÉN KEER NIET MEER DAN 200 G/M² WORDEN AANGEBRACHT DE VOLLEDIGE PENETRATIE VAN HET IMPREGNEERMIDDEL OP DEZE ONDERGRONDEN KAN MEERDERE UREN IN BESLAG NEMEN. ALS TEVEEL PRODUCT WORDT AANGEBRACHT, KAN DOOR DE ALKALITEIT VAN HET BETON DE IMPREGNEERMIDDELFILM VLOEIBAAR WORDEN EN VAN HET VLAK AFLOPEN.

REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP

NA GEBRUIK: MET WATER EN/OF SPIRITUS.

TECHNISCHE GEGEVENS

VORM:	PASTEUS
KLEUR:	WIT
REUK:	BIJNA REUKLOOS
DICHTHEID BIJ 20°C:	1 KG/DM ³
OPLOSBAARHEID MET WATER:	MENGBAAR
VLAMPUNT:	CA. 74 %
WERKZAAM STOFGEHALTE:	CA. 80 M%

VERBRUIK

CA. 0,2 À 0,4 LITER/M², AFHANKELIJK VAN DE VERWERKINGSMETHODE EN ABSORPTIE VAN DE ONDERGROND

VERPAKKING

5 L EN 20 L

■ OPSLAGTERMIJN

1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

■ VOORZORGSMAATREGELEN

- BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN
- DRAAG GESCHIKTE BESCHERMENDE KLEDING, HANDSCHOENEN EN EEN BESCHERMINGSMIDDEL VOOR DE OGEN/HET GEZICHT
- VERWIJDERD HOUDEN VAN EET- EN DRINKWAREN
- UITSLUITEND OP GOED GEVENTILEERDE PLAATSEN GEBRUIKEN
- ONTSTEKINGSBRONNEN OP AFSTAND HOUDEN – NIET ROKEN.

■ NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTATE KVALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.