

FTB

FTB HUMABLOC®

ART NR 40.599

WATERAFSTOTENDE MILIEUVRIENDELIJKE INJECTIEGEL VOOR HET BEHANDELEN VAN MUREN TEGEN CAPILLAIR OPSTIJGEND GRONDVOCHT.

OMSCHRIJVING

FTB HUMABLOC® IS EEN WATERAFSTOTENDE GEL DEWELKE IN DE MUUR INGEBRACHT WORDT TER BESTRIJDING VAN CAPILLAIR OPSTIJGEND GRONDVOCHT.

WANNEER FTB HUMABLOC® IS INGEBRACHT GEBRUIKT HET PRODUCT HET AANWEZIGE VOCHT OM ZICH VIA DIFFUSIE IN DE MUUR TE VERSPREIDEN, WAARNA HET UITREAGEERT TOT EEN WATERAFSTOTENDE LAAG.

SAMENSTELLING

FTB HUMABLOC® IS EEN WATERGEDRAGEN GEL MET ALS ACTIEVE STOF EEN 64 % CONCENTRATIE VAN SILANEN EN SILOXANEN.

TOEPASSING

IN DE HAARVATEN EN DE PORIËN VAN HET METSELWERK WORDT HET WATERWEREND PRODUCT (FTB HUMABLOC®) GEBRACHT TEN EINDE EEN WATERDICHTTE ZONE TE VORMEN DIE DE CAPILLAIRE VOCHTOPSTIJGING VERHINDERT.

WERKWIJZE

VOORBEREIDING:

DE BEPLEISTERING WORDT TOT OP ONGEVEER 35 CM BOVEN DE VOCHTIGE MUURZONE WEGGEKAPT. ZO DICHT MOGELIJK BIJ HET NIVEAU VAN DE GROND WORDEN IN DE MUUR GATEN GEBOORD MET EEN DIAMETER VAN 12 À 13 MM, EEN DIEPTE VAN ONGEVEER 2/3 TOT 3/4 VAN DE MUURDIKTE EN EEN TUSSENAFSTAND VAN CA. 10 À 12 CM.

VOORBEELDEN VAN BOORDIEPTE DIAMETER 12 MM VOOR VERSCHILLENDE MUURDIKTES : (MAXIMALE AFSTAND TUSSEN DE BOORGATEN 12 CM)

MUURDIKTE (CM)	9	10	19	21	29	32	39	43
BOORDIEPTE (CM)	8	9	17	19	27	30	37	40

VERWERKING:

DE GEL (FTB HUMABLOC®) ZIT VERPAKT IN ALUMINIUM WORSTEN VAN 600 ML EN WORDT DAN OOK IN DE MUUR INGEBRACHT MET EEN SPECIAAL ONTWIKKELD PISTOOL.

VOORBEREIDING VAN DE FTB HUMABLOC® TUBE

Druk op de hefboom en trek de zuigerstang maximaal uit.
Schroef de kop van het pistool los en verwijder deze.
Bring de FTB Humabloc® tube in de loop van het pistool.
Snij het zichtbare uiteinde van de tube open.
Herplaats de schroefkop op het pistool.

FTB HUMABLOC® INJECTIE

Bring de spuitmond volledig in tot het einde van het boorgat. Knijp op de pistoolhendel en vul, terwijl u de spuitmond geleidelijk terugtrekt, het boorgat volledig met de FTB Humabloc® tot op ongeveer 1 cm van het muuroppervlak.
De boorgaten langs de buitenzijde van een gebouw dienen achteraf gedicht te worden.

REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP

Na plaatsing het pistool en de spuitmond met zuiver water reinigen. Bij morsen van FTB Humabloc® het gemorste materiaal onmiddellijk opvegen. Aangetaste oppervlakken onmiddellijk afwassen met warm water en detergent.

TECHNISCHE GEGEVENS

INDRINGING:	HOOG PENETRATIEVERMOGEN
KLEUR PRODUCT :	WIT
KLEUR NA BEHANDELING:	ONZICHTBAAR
REUK:	PRAKTISCH GEURLOOS
BRANDBAARHEID:	ONONTVLAMBAAR
PH:	8
VLAMPUNT:	74°C
VERWERKINGSTEMPERATUUR:	TUSSEN 5°C EN 25°C

VERBRUIK

HOEVEEL TUBES FTB HUMABLOC® HEB IK NODIG? (BAKSTEEN 190/90/65 MM)

MUURLENGTE (M)	5	10	15	20	25	30	35	40	50
AANTAL BOORGATEN	51	101	151	201	251	301	351	401	501
MUURDIKTE 8 CM	1	2	3	4	5	6	7	7	9
MUURDIKTE 19 CM	2	4	6	8	9	11	13	15	18
MUURDIKTE 29 CM	3	6	9	11	14	17	20	22	28
MUURDIKTE 39 CM	4	8	12	15	19	23	26	30	38

VOOR ANDERE AFMETINGEN: GEBRUIK DE REGEL VAN DRIE OF REKEN BENADEREND MET CA. 0,12 LITER/LM/10 CM MUURDIKTE

VERPAKKING

ALU-WORSTEN VAN 600 ML

OPSLAGTERMIJN

1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

VOORZORGSMAATREGELEN

DRAAG TIJDENS DE BEHANDELING BESCHERMENDE HANDSCHOENEN. VERMIJD CONTACT MET HUID EN OGEN. DRAAG EEN AANGEPASTE VEILIGHEIDSBRIL.

NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.