

FTB

# FTB INJECTIEHYDRO

ART NR 40.600

KLEURLOZE, DUN VLOEIBARE VLOEISTOF OP BASIS VAN OLIGOMEERSILOXANEN EN ORGANOMETALEN, MET EEN HOOG PENETRATIEVERMOGEN OM MUREN MET OPSTIJGEND VOCHT DROOG TE MAKEN

## OMSCHRIJVING

FTB INJECTIEHYDRO IS EEN KLEURLOZE, DUN VLOEIBARE VLOEISTOF MET EEN HOOG PENETRATIEVERMOGEN OM MUREN MET OPSTIJGEND GRONDVOCHT DROOG TE MAKEN.

## SAMENSTELLING

FTB INJECTIEHYDRO BESTAAT UIT EEN 10 % CONCENTRATIE VAN OLIGOMEERSILOXANEN EN ORGANOMETALEN OPGELOST IN EEN TRAG VERDAMPEND KOOLWATERSTOFMENGSEL.

## TOEPASSING

IN DE HAARVATEN EN DE PORIËN VAN HET METSELWERK WORDT HET WATERWEREND PRODUCT (FTB INJECTIEHYDRO) GEBRACHT TEN EINDE EEN WATERDICHTTE ZONE TE VORMEN DIE DE CAPILLAIRE VOCHTOPSTIJGING VERHINDERT.

## WERKWIJZE

### VOORBEREIDING:

DE BEPLEISTERING WORDT TOT OP ONGEVEER 35 CM BOVEN DE VOCHTIGE MUURZONE WEGGEKAPT. ZO DICHT MOGELIJK BIJ HET NIVEAU VAN DE GROND WORDEN IN DE MUUR GATEN GEBOORD MET EEN DIAMETER VAN 10 TOT 15 MM, EEN DIEPTE VAN ONGEVEER 2/3 TOT 3/4 VAN DE MUURDIKTE EN EEN TUSSENAFSTAND VAN CA. 15 CM.

VOOR MUURDIKTEN VAN MEER DAN 40 CM KAN DE BORING IN STAPPEN VAN MAXIMUM 20 TOT 30 CM UITGEVOERD WORDEN, OPDAT DE GEÏNJECTEERDE VLOEISTOF HOMOGEEN ZOU VERDEELD WORDEN.

VOOR DEZE MUREN ZAL DE TOTALE DIEPTE VAN DE BORING TOT OP 5 À 7 CM VAN HET UITEINDE GESCHIEDEN.

**VERWERKING:**

DE VLOEISTOF (FTB INJECTIEHYDRO) WORDT IN DE BOORGATEN GEÏNJECTEERD VIA INJECTOREN ONDER EEN DRUK DIE VERSCHILLENDE IS NAARGELANG VAN DE COMPACTHEID VAN HET MATERIAAL, VAN DE ORDE VAN 0,05 TOT 0,25 N/MM<sup>2</sup> (DE BOVENRENS GELDT VOOR ZEER COMPACT METSELWERK).

WANNEER EEN INJECTOR NIET OP DRUK KOMT, DUIDT DIT EROP DAT HIJ VERBINDING GEEFT MET EEN HOLTE IN DE MUUR.

EEN NIEUW BOORGAT MOET DAN GEKOZEN WORDEN.

DE INJECTIE IS VOLBRACHT WANNEER DE KRINGEN VAN GEÏNJECTEERDE VLOEISTOF ELKAAR RAKEN.

DIT GEEFT EEN VERBRUIK VAN 15 À 20 LITER/M<sup>2</sup> HORIZONTALE MUURDOORSNEDE.

EEN GOEDE VENTILATIE VAN HET GEBOUW BEVordert HET DROOGPROCES VAN DE GEÏNJECTEERDE MUREN.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

INDRINGING:	HOOG PENETRATIEVERMOGEN
KLEUR PRODUCT :	TRANSPARANT
KLEUR NA BEHANDELING:	ONZICHTBAAR
REUK:	AROMAATVRIJE SOLVENTREUK
BRANDBAARHEID:	LICHT ONTVLAMBAAR
VLAMPUNT:	> 41°C

**VERBRUIK**

CA. 1,5 À 2 LTR/LM/10 CM MUURDIKTE, AFHANKELIJK V/D POROSITEIT V/D STEEN EN VOEGMORTEL

**VERPAKKING**

5, 25, 200 EN 1000 LITER

**OPSLAGTERMIJN**

MAXIMUM 1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

**VOORZORGSMAATREGELEN**

ALS GEVOLG VAN HET BRANDGEVAAR MAG TIJDENS DE BEHANDELING NIET GEROOKT WORDEN. HUIDCONTACT DIENST VERMEDEN WORDEN EN HET DRAGEN VAN HANDSCHOENEN EN MONDMASKER IS AAN TE RADEN.

**NAWOORD**

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTATE Kwaliteit VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.