

FTB

# FTB GRANITO

ART NR 60.220

VLOEIMORTEL MET INSTELBARE ANTI-SLIPLAAG EN EEN VLOEISTOFDICHTTE AFWERKING

## OMSCHRIJVING

FTB GRANITO IS EEN VOORGEDOSEERDE 3-COMPONENTEN VLOEIMORTEL MET EEN INSTELBARE ANTISLIP GRAAD. HET HOGE BINDMIDDELGEHALTE VERZEKERT EEN VLOEISTOFDICHTTE AFWERKING.

## SAMENSTELLING

DE MORTEL WORDT SAMENGESTELD UIT DRIE COMPONENTEN:

COMPONENT A: EPOXYHARS, SAMENGESTELD UIT BIPHENOL-A EN ADDITIEVEN, VRIJ VAN SILICONEN.

COMPONENT B: EPOXYVERHARDER: LAAG VISCEUS CYCLO-ALIFATISCH POLYAMINE.

COMPONENT C: VULSTOFFEN: DROGE, GEKALIBREERDE GRANULATEN MET SPECIFIEKE VULSTOFOPBOUW.

## TOEPASSING

FTB GRANITO WORDT TOEGEPAST ALS VLOEISTOFDICHTTE VLOEIMORTEL VOOR VLOERAFWERKING MET INSTELBARE ANTI-SLIPGRAAD.

## WERKWIJZE

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

DE BETONONDERGROND DIEN MINIMUM 28 DAGEN OUD TE ZIJN.

HET OPPELVAK MOET GLAD AFGEWERKT WORDEN, ZONDER DE VORMING VAN CEMENTMELK AAN HET OPPELVAK. HET OPPELVAK MOET DROOG, STOF -, VETVRIJ EN DRAAGKRACHTIG ZIJN.

HELLINGEN VAN DE ONDERGROND WORDEN OVERGENOMEN IN DE DEKVLOER.

HET STOFVRIJ AANSTRALEN MET EEN KOGELSTRAALMACHINE IS VEREIST. DE BOORDEN, DIE NIET MET DE MACHINE KUNNEN GESTRAALD WORDEN MOETEN D.M.V. EEN DIAMANTSCHUURMACHINE OPGESCHUURD WORDEN. DIT ALLES OM DE VEREISTE MICRORUWHEID TE BEKOMEN. DE ONDERGROND DIEN GEVRIJWAARD TE ZIJN VAN DAMPSpanning.

**PLAATSEN VAN DE HECHTPRIMER:**

FTB PRIMER WORDT MET EEN KWAST OF ROL AANGEBRACHT OP DE DROGE BETONONDERGROND MINIMAAL 24 UUR, MAXIMAAL 7 DAGEN VÓÓR HET AANBRENGEN VAN DE AFWERKMORTEL.

**VERWERKING:**

COMPONENT B VOLLEDIG HOMOGEEN MENGEN MET COMPONENT A, ZOALS GELEVERD IN DE VOORGEDOSEERDE VERPAKKING. AL ROEREND DE VOLLEDIGE VULSTOFCOMPONENT TOEVOEGEN EN INTENSIEF MENGEN BIJ HOGE SNELHEID, TOT EEN HOMOGEEN MENGSEL. HET MENGEN GEBEURT MET ZUIVERE MINGER EN MENGKUIP, ZODAT GEEN VREEMDE BESTANDDELEN DE VERWERKING BEÏNVLOEDEN. DE GIETMORTEL WORDT ONMIDDELIJK UITGESTORT OP VOORBEREIDE ONDERGROND. VERDELING VAN DE MORTEL GESCHIEDT MET EEN RAKEL OF VLAKSPAAN TOT DE GEWENSTE LAAGDIKTE. DE ANTISLIP GRAAD WORDT BEPAALD MET EEN PUNTJESROL.

UITZETVOEGEN DIENEN OVERGENOMEN TE WORDEN.

## ■ REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP

---

MET FTB CLEAN 1.

## ■ TECHNISCHE GEGEVENS

---

DOORHARDINGSTIJD BIJ 20 °C:	± 24 UUR
CHEMISCH BESTENDIG NA:	7 DAGEN VERHARDING BIJ MINIMUM 16°C
VERWERKINGSTEMPERATUUR:	MINIMAAL 10 °C VOOR ONDERGROND EN PRODUCTEN.
VERWERKINGSTIJD:	± 30 MINUTEN
TREKSTERKTE:	> 30 MPa
REKBAARHEID:	1,5 % (ELASTICITEIT BIJ BREUK)
KRIMP:	KRIMPVRIJE VERHARDING
CHEMISCHE WEERSTAND:	GOED BESTAND TEGEN ALKALIËN, ZOUTOPLOSSINGEN, ZUREN EN VERDUNDE ORGANISCHE ZUREN. BESTAND TEGEN OLIE, VET EN BENZINE, AFVALWATER, ZEEWATER EN GASSEN.
HECHTING:	OVERTREFT DE SAMENHANG VAN DE BETONONDERGROND.
Druksterkte:	> 70 N/mm <sup>2</sup>

## ■ VERBRUIK

---

CA. 2 KG/M<sup>2</sup>/MM LAAGDIKTE (DIKTE LAAG: CA. 5 À 6 MM)

## ■ KLEUREN

---

VOLGENS VOOR TE LEGGEN MONSTER

## ■ VERPAKKING

---

25 KG

■ **OPSLAGTERMIJN**

---

**MAXIMUM 1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.**

■ **VOORZORGSMAATREGELEN**

---

**HUIDCONTACT VERMIJDEN. VÓÓR HET ETEN OF ROKEN HANDEN WASSEN MET WATER EN ZEEP.  
GOEDE VENTILATIE VAN DE RUIMTE VOORZIEN.**

■ **NAWOORD**

---

**DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.  
WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE  
AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.**