

FTB

FTB MMA COATING

ART NR 110.203

2-COMPONENTEN MMA-COATING VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK ALS SLIJTVASTE EN BESCHERMENDE COATING VOOR VLOEREN, MET SNELLE DOORHARDING EN INGEBRUIKNAME

OMSCHRIJVING

SNELLE STERK THIXOTROPE PLAMUUR MET VULLENDE, LIJMENDE EN CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN.

SAMENSTELLING

FTB MMA COATING IS EEN PASTA OP BASIS VAN METHYLMETHACRYLAAT HARS DIE BESTAAT UIT 2 COMPONENTEN.

COMP A: THIXOTROOP METHACRYLAAT HARS.

COMP B: KATALYSATOR (2 %)

TOEPASSING

- OPVULLEN EN VERLIJMEN VAN BARSTEN EN SCHEUREN
- VERLIJMEN OF VERANKEREN VAN PROFIELLEN, LOSZITTENDE DELEN, ENZ.
- UITVLAKKEN VAN ONEFFENHEDEN
- BASIS VOOR VERTICALE MORTELS
- SNEL AANBRENGEN EN POLYMERISATIE

WERKWIJZE

BEIDE COMPONENTEN A + B MENGEN MET EEN SPATEL. INDIEN MEN EEN MORTEL WENST, MENG T MEN BIJ A + B, NOVASEAL® KWARTS. DEZE MORTEL KAN MEN MAKKELIJK VERTICAAL AANBRENGEN EN IS UITSTEKEND GESCHIKT VOOR OPSTAANDE OF RONDE PLINTJES.

IDEALE MENGVERHOUDING VOOR VERTICALE MORTEL:

1 KG FTB MMA COATING

3 KG NOVASEAL® KWARTS

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT: PASTA MET HOGE VISCOSITEIT, PURPER VAN KLEUR
GEUR: ESTERACHTIG
POLYMERISATIETIJD: 8 À 13 MIN. BIJ 20°C.

VERBRUIK

EERSTE LAAG: CA. 0,25 KG/M²
TWEDE LAAG: CA. 0,25 KG/M²
(DIT ZIJN VERBRUIKEN ZONDER ANTISLIP-EFFECT, EN AFHANKELIJK VAN DE VERWERKINGSMETHODE EN ABSORPTIE VAN DE ONDERGROND)

VERPAKKING

3,5 KG EN 7 KG

OPSLAGTERMIJN

MINIMUM 6 MAANDEN OP DROGE, VOCHTVRIJE PLAATS EN IN ORIGINELE VERPAKKING.

VOORZORGSMaatregelen

TIJDENS DE VERWERKING IS ROKEN OF OPEN VUUR VERBODEN. FTB MMA COATING GEEFT EEN SPECIFIEKE GEUR, DOCH DEZE IS NIET GIFTIG. HET IS WEL AANBEVOLEN OM DE WERKRUIMTES GOED TE VENTILEREN EN GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN MASKER, HANDSCHOENEN EN VEILIGHEIDSBRIL. HUIDCONTACT VERMIJDEN.

NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.
WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.