

FTB

FTB PRIMER SF

ART NR 50.102

SOLVENTVRIE EPOXYPRIMER VOOR HORIZONTALE TOEPASSINGEN

OMSCHRIJVING

FTB PRIMER SF IS EEN ZUIVERE 2 COMPONENTEN EPOXY PRIMER ZONDER SOLVENTEN.

COMPONENT A: EPOXYHARS VAN HET TYPE A/F

COMPONENT B: GEMODIFICEERD POLYAMIDE - EPOXYVERHARDER

TOEPASSING

FTB PRIMER SF WORDT GEBRUIKT ALS PRIMER OF HECHTLAAG BIJ O.A.:

- FTB SL Deco
- FTB EM
- FTB EPOCOAT

WERKWIJZE

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

DE ONDERGROND DIENT ZUIVER, DROOG, STOF- EN VETVRIJ, DRAAGKRACHTIG EN GOED SAMENHANGEND TE ZIJN.

CEMENTHUID EN VETRESTEN DIENEN VERWIJDERD TE WORDEN. DE ONDERGROND DIENT GEVRIJWAARD TE ZIJN VAN DAMPSPANNING.

HOLTEN IN DE VLOER MOETEN OPGEVULD WORDEN.

VERWERKING:

FTB PRIMER SF WORDT AANGEMAAKT DOOR DE VOORGEDOSEERDE COMPONENTEN A EN B TE MENGEN TOT DE MASSA HOMOGEEEN WORDT.

FTB PRIMER SF WORDT MET EEN BORSTEL, ROL OF AFTREKKER AANGEBRACHT.

OPMERKING:

DE OPTIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR BEDRAAGT 16°C. EEN LAGERE TEMPERATUUR ZAL EEN LANGERE DOORHARDING TOT GEVOLG HEBBEN. DE OMGEVINGSTEMPERATUUR DIENT ALTIJD MEER DAN 10 °C TE ZIJN.

■ REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP

MET FTB CLEAN 1.

■ TECHNISCHE GEGEVENS

KLEUR: GEEL
 VERWERKINGSTIJD BIJ 20 °C: 30 MINUTEN
 DROOGTIJD: ± 8 UREN

■ VERBRUIK

± 0,3 KG/M²

■ VERPAKKING

7 KG

■ OPSLAGTERMIJN

1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

■ VOORZORGSMATREGELEN

- HUIDCONTACT VERMIJDEN
- VÓÓR HET ROKEN OF ETEN HANDEN WASSEN MET WATER EN ZEEP
- GOEDE VENTILATIE VAN DE RUIMTE VOORZIEN

■ NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.