

FTB

FTB VJ 60

ART NR 60.853

EPOXYMORTEL VOOR HET VOEGEN VAN KERAMISCHE VLOERTEGELS WAAR ZWARE MECHANISCHE EN CHEMISCHE EISEN AAN GESTELD WORDEN

OMSCHRIJVING

FTB VJ 60 IS EEN EPOXYMORTEL VOOR HET VOEGEN VAN KERAMISCHE VLOER- EN WANDTEGELS. HET IS EEN NIET-ABSORBERENDE EN ONDERHOUDSVRIENDELIJKE VOEGMORTEL. DE UITEINDELIJKE VOEGEN VORMEN EEN GLAD OPPERVLAK EN ZIJN GOED BESTAND TEGEN SLIJTAGE, ZUREN EN DETERGENTEN.

SAMENSTELLING

FTB VJ 60 BESTAAT UIT 2 COMPONENTEN, HARS EN HARDER

TOEPASSING

DE FTB VJ 60 EPOXYMORTEL IS UITERST GESCHIKT VOOR HET VOEGEN VAN CERAMISCHE VLOER- EN WANDTEGELS WAAR ZWARE MECHANISCHE EN CHEMISCHE EISEN WORDEN GESTELD. DEZE EPOXYMORTEL IS AANGEPAST OM HET BEKLEDEN VAN VLOEREN IN VOCHTIGE RUIMTEN, DIE ONDERHEVIG ZIJN AAN VEELVULDIG SCHOONMAKEN EN WAAR DE SLIJTAGE BELANGRIJK IS, ZOALS :

- PRODUCTIERUIMTEN IN VOEDINGSMIDDELENBEDRIJVEN (VOORAL ZUIVELFABRIEKEN)
- BROUWERIJEN EN SLACHTERIJEN
- LABORATORIA EN OPSLAGPLAATSEN VOOR CHEMICALIËN
- IS IDEEAAL GESCHIKT VOOR WERKTAFELS VOOR LABORATORIA, INDUSTRIËLE KEUKENS, ENZ.

WERKWIJZE

VOORBEREIDING:

ALVORENS DE MORTEL AAN TE BRENGEN MOETEN DE TEGELS EN DE VOEGEN SCHOONGEMAAKT WORDEN. VETRESTEN, CEMENTHUID EN STOF MOETEN ZORGVULDIG VERWIJDERD WORDEN.

OPMERKING:

DE OPTIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR BEDRAAGT 20°C. INDIEN DE TEMPERATUUR TE LAAG IS, KAN DE MORTEL VERWARMD WORDEN AU BAIN-MARIE (40 - 50°C)

VERWERKING:

FTB VJ 60 WORDT AANGEMAAKT DOOR DE INHOUD VAN COMP. B EERST GOED TE SCHUDDEN EN DAARNA OVER TE GIETEN IN EEN RECIPIËNT. DAARNA DE HELFT VAN BUS A MENGEN MET DE INHOUD VAN COMP. B TOT DE MASSA HOMOGEEN WORDT. DAARNA DE RESTERENDE INHOUD VAN BUS A TOEVOEGEN EN GEDURENDE 3 MINUTEN MENGEN TOT DE MASSA EVENEENS HOMOGEEN WORDT. DE VJ 60 WORDT AANGEBRACHT MET EEN RUBBEREN SPATEL. GOED CONTROLEREN OF DE MORTEL GEEN KLONTERS BEVAT. INDIEN DE MORTEL NIET GOED GEMENGD IS, ZAL HIJ NIET GOED STEVIG WORDEN.

■ TECHNISCHE GEGEVENS

DOORHARDINGSTIJD BIJ 20°C: VOLLEDIGE DOORHARDING NA 2 ½ DAG
 BIJ TEMPERATUUR > 20°C : MINDER DAN 2 ½ DAG
 BIJ TEMPERATUUR < 20°C : LANGER DAN 2 ½ DAG

VERWERKINGSTIJD: AFHANKELIJK VAN DE TEMPERATUUR :
 BIJ ± 8°C: 2 UREN
 BIJ ± 24°C: 1 UUR
 BIJ ± 30°C: ½ UUR

DENSITEIT: 1,2 KG/LITER

■ VERBRUIK

CA. 1,2 KG/LITER VOLUME

■ VERPAKKING

5 KG

■ OPSLAGTERMIJN

1 JAAR IN GESLOTEN VERPAKKING EN VORSTVRIJ BEWAREN.

■ VOORZORGSMaatregelen

- HUIDCONTACT VERMIJDEN.
- VÓÓR HET ROKEN OF ETEN HANDEN WASSEN MET WATER EN ZEEP
- GOEDE VENTILATIE VAN DE RUIMTE VOORZIEN

■ NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN. WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.