

FTB

# NOVASEAL<sup>®</sup> PRIMER

ART NR 110.249

PRIMER OF HECHTINGSLAAG VOOR NOVASEAL<sup>®</sup> M

## OMSCHRIJVING

NOVASEAL<sup>®</sup> PRIMER IS EEN METACRYLAATHARS PRIMER EN HECHTINGSLAAG VOOR DE NOVASEAL PRODUCTEN

## SAMENSTELLING

NOVASEAL<sup>®</sup> PRIMER BESTAAT UIT 2 COMPONENTEN :

COMPONENT A: OPLOSMIDDELVRIJ, VLOEIBAAR POLYMETHYL METACRYLAATHARS.

COMPONENT B: KATALYSATOR

BEIDE COMPONENTEN ZIJN VOORGEDOSEERD.

## TOEPASSING

NOVASEAL<sup>®</sup> PRIMER ZORGT VOOR DE IDEALE HECHTING VAN DE NOVASEAL<sup>®</sup> M VLOEREN OP DE ONDERGROND.

## WERKWIJZE

DE BEIDE VOORGEDOSEERDE COMPONENTEN A + B WORDEN HOMOGEEEN GEMENGD MET EEN TRAG DRAAIEND MENER.

DE NOVASEAL<sup>®</sup> PRIMER WORDT AANGEBRACHT DOOR MIDDEL VAN EEN RUBBEREN RAKEL, MET BORSTEL OF ROL. ALVORENS HET VERHARDEN VAN DE LAAG MOET ER WORDEN INGESTROOID MET GEDROOGD KWARTSZAND (0,3  $\mu$  - 0,8  $\mu$  OF 0,6 - 1,2 MM)

**OPMERKING :** BIJ EEN OMGEVINGSTEMPERATUUR > 20°C RADEN WIJ AAN OM DE B-COMPONENT VAN DE NOVASEAL<sup>®</sup> PRIMER TE HALVEREN. DE VERWERKINGSTIJD WORDT HIERDOOR VERLENGD. OPGELET NOG MEER HALVEREN IS ECHTER NIET TOEGESTAAN EN KAN UITHARDINGSSTOORNISSEN VEROORZAKEN.

## TECHNISCHE GEGEVENS

---

UITZICHT:	VLOEISTOF MET LAGE VISCOSITEIT, KLEURLOOS TOT LICHT TROEBEL
GEUR:	ESTERACHTIG, INDRINGENDE GEUR
VISCOSITEIT:	60 - 100 mPA.s (23°C BROOKFIELD, SPINDEL I/30 TR/MIN)
UITLOOPTIJD:	22 À 32 SEC. (23°C BEKER DIN 4 MM)
DICHTHEID:	1,00 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
VLAMPUNT:	10°C (MMA, DIN 51 755)
POLYMERISATIETIJD:	8 À 13 MINUTEN.BIJ 20°
VERWERKINGSTEMP:	0 - 25°C

## VERBRUIK

---

CA. 0,2 - 0,35 KG/M<sup>2</sup> AFHANKELIJK VAN DE POROSITEIT VAN DE ONDERGROND

## VERPAKKING

---

3,5 KG EN 7 KG

## OPSLAGTERMIJN

---

MINIMUM 6 MAANDEN OP DROGE, VORSTVRIJE PLAATS, IN ORIGINELE VERPAKKING.  
 BESCHUTTEN TEGEN ZON (MAX. 30°C) EN VORST.  
 ONDER 15°C KUNNEN BEPAALDE ADDITIEVEN UITVLOKKEN. STEEDS GOED ROEREN VOOR GEBRUIK.  
 STOCKEREN IN GOED VERLUCHTE PLAATSEN.

## VOORZORGSMAATREGELEN

---

TIJDENS DE VERWERKING IS ROKEN OF OPEN VUUR VERBODEN. NOVASEAL<sup>®</sup> PRIMER GEEFT EEN SPECIFIEKE GEUR, DOCH DEZE IS NIET GIFTIG.  
 HET IS WEL AANBEVOLEN OM DE WERKRUITES GOED TE VENTILEREN EN GEBRUIK TE MAKEN VAN MASKER, HANDSCHOENEN EN VEILIGHEIDSBRIL.  
 HUIDCONTACT VERMIJDEN.

## NAWOORD

---

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.  
 WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.