

FTB

ARTECOAT KALKVERF

ART NR 110.020-24

TRADITIONELE KALKVERF.

OMSCHRIJVING

ARTECOAT KALKVERF IS EEN ZEER DAMPDOORLATENDE VERF OP BASIS VAN VETTE KALK, IDEEAAL VOOR BUITENGEVELS VAN HISTORISCHE GEBOUWEN.

SAMENSTELLING

ARTECOAT KALKVERF BESTAAT UIT VETTE KALK MET TOESLAGSTOFFEN.

TOEPASSING

ARTECOAT KALKVERF IS UITERMATE GESCHIKT VOOR HET AFWERKEN VAN OUDE GEVELS. KAN ZOWEL TOEGEPAST WORDEN BINNEN ALS BUITEN, OP NIEUW PLEISTER- OF GEVELMETSSELWERK, OF ANDERE MINERALE POREUZE ONDERGRONDEN. IDEEAAL OP PLEISTERS OP BASIS VAN HYDRAULISCHE KALK, ALSOOK ALS AFWERKING OP DE FTB KALEI.

WERKWIJZE

VOORBEREIDING V/D ONDERGROND:

BIJ BUITENGEBRUIK DIENT DE ONDERGROND VOORGENAT TE WORDEN (OVERVLOEDIG BIJ DROGE PLEISTERS OF BIJ HOGE BUITENTEMPERATUREN).

DE ONDERGROND DIENT IN GOEDE STAAT TE ZIJN, ZUIVER EN ZUIGEND. SLECHT HECHTENDE ONDERLAGEN DIENEN VERWIJDERD TE WORDEN.

BIJ BINNENGEBRUIK: VOORNATTEN INDIEN DE ONDERGROND DROOG IS.

VERWERKING:

DE ARTECOAT KALKVERF IS KLAAR VOOR GEBRUIK.

ARTECOAT KALKVERF GOEDOPMENGEN VOOR GEBRUIK, EN AANBRENGEN MET KWAST, BORSTEL OF ROL, ZONDER OVERMATIG OP ÉÉNSELFDE PLAATS TE KWASTEN.

FTB KALKVERF DIEN VERDUND TE WORDEN MET 20 À 30% WATER.

OP EEN HOMOGENE ONDERGROND ZIJN TWEE LAGEN MEESTAL VOLDOENDE. TUSSEN VERSCHILLENDE LAGEN DIEN 4 À 8 UUR GEWACHT TE WORDEN (AFHANKELIJK VAN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN).

VOORZORGSMAATREGELEN:

ARTECOAT KALKVERF NIET AANBRENGEN BIJ TEMPERATUREN ONDER DE 7°C. DIT GELDT OOK VOOR DE VOLGENDE 48 UUR NA AANBRENGEN.

ARTECOAT KALKVERF NIET AANBRENGEN IN DE VOLLE ZON OF BIJ KANS OP REGEN. DE VERSE LAAG ARTECOAT KALKVERF DIEN MINIMUM 48 UUR BESCHERMD TE WORDEN TEGEN REGEN.

ONGEWENSTE EFFECTEN EN REMEDIES: ZIE ACHTERAAN DEZE TECHNISCHE FICHE.

■ **REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP**

MET WATER OF MET WATER EN ZEEP

■ **TECHNISCHE GEGEVENS**

KLEUR PRODUCT : WIT OF INGEKLEURD VOLGENS KLEURENWAAIER (230 KLEUREN)

SOORTELIJK GEWICHT: WIT: CA. 1,360 KG/LTR

KLEURGROEP I (EINDNUMMERS 0, 3, 4, 5, 8, 9): CA. 1,399 KG/LTR

KLEURGROEP II (EINDNUMMERS 2, 6, 7): CA. 1,489 KG/LTR

KLEURGROEP III (EINDNUMMER 1): CA. 1,519 KG/LTR

PH: CA. 12

GEHALTE AAN NIET-PETROCHEMISCHE STOFFEN: CA. 97%

GEHALTE AAN ADDITIEVEN: MINDER DAN 3%

■ **VERBRUIK**

CA. 0,125 À 0,2 LTR/M² PER LAAG, AFHANKELIJK VAN DE ONDERGROND

■ **KLEUREN**

- WIT (ART.NR. 110.020)

- KLEURGROEP I: KLEURCODES MET EINDNUMMER 0, 3, 4, 5, 8 OF 9 (WEINIG PIGMENT):
= 192 KLEUREN (ART.NR. 110.021)

- KLEURGROEP II: KLEURCODES MET EINDNUMMER 2, 6 OF 7
= 72 KLEUREN (ART.NR. 110.022)

- KLEURGROEP III: KLEURCODE MET EINDNUMMER 1 (VEEL PIGMENT)
= 56 KLEUREN (ART.NR. 110.023)

VERPAKKING

POTTEN VAN 12 LTR

VOORZORGSMAATREGELEN

OOG- EN HUIDCONTACT VERMIJDEN. VÓÓR HET ROKEN OF ETEN HANDEN WASSEN MET WATER EN ZEEP. GOEDE VENTILATIE VAN DE RUIMTE VOORZIEN. KALK HEEFT EEN CORROSIEVE WERKING EN KAN BRANDWONDEN VEROOZAKEN: HANDSCHOENEN EN BESCHERMINGSBRIL DRAGEN.

OPSLAGTERMIJN

MAXIMUM 12 MAANDEN NA PRODUCTIEDATUM, IN GESLOTEN VERPAKKING, DROOG EN VORSTVRIJ BEWAREN.

NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN. WIJ GARANDEREN DE CONSTANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.

ONGEWENSTE EFFECTEN EN REMEDIES

1: GLANZENDE VLEKKEN:

- A) PRODUCT TE WEINIG VERDUND
- B) TE LANG OP ÉÉN PLAATS BLIJVEN KWASTEN
- C) GEWERKT BIJ VERKEERDE TEMPERATUREN
- D) GEBRUIK VAN ROL
- E) GRONDPLEISTER WAS NOG VOCHTIG
- F) EVENTUELE HERSTELLINGEN WAREN NOG NIET DROOG
- G) TEMPERatuur IS IN DE EERSTE 48 UUR ONDER DE 7°C GEZAKT
- H) ER IS EEN TEMPERATUURVERSCHIL GEWEEST VAN MEER DAN 15°C

REMEDIE: EEN EXTRA LAAG AANBRENGEN OP EEN CORRECTE MANIER

2: DE ARTECOAT KALKVERF HECHT NIET:

- A) GEBRUIK VAN EEN SYNTHETISCHE GRONDLAG
- B) GEBRUIK VAN SCHUURPAPIER ZONDER NADIEN HET STOF TE VERWIJDEREN
- C) U PROBEERT DE VERF AAN TE BRENGEN OP EEN OUDE LAK OF EEN VERNIS

REMEDIE: REINIGEN, OPSCHUREN EN ALLE OUDE LAGEN VERWIJDEREN TOT OP EEN GEZONDE ONDERGROND ZOALS BESCHREVEN IN DE TECHNISCHE FICHE. ONTSTOFFEN EN EVENTUEEL EEN GRONDLAG AANBRENGEN MET BVB FTB KALEI. DE ARTECOAT KALKVERF OPNIEUW AANBRENGEN OP EEN CORRECTE MANIER.

3: ONTHECHTING VAN DE ONDERLIGGENDE LAAG VERF:

- A) U HEBT NIET GECONTROLEERD OF DE ONDERLIGGENDE VERF GENOEG HECHTING HAD
- B) DE ONDERLIGGENDE VERF WAS NIET IN GOEDE STAAT
- C) DE ONDERLIGGENDE VERF WAS NIET STABIEL WEGENS AANGEMAAKT MET EEN ZWAKKE OUDE VERF OF EEN LAK.

REMEDIE: REINIGEN, OPSCHUREN EN ALLE OUDE LAGEN VERWIJDEREN TOT OP EEN GEZONDE ONDERGROND ZOALS BESCHREVEN IN DE TECHNISCHE FICHE. ONTSTOFFEN EN EVENTUEEL EEN GRONDLAAG AANBRENGEN MET BVB FTB KALEI. DE ARTECOAT KALKVERF OPNIEUW AANBRENGEN OP EEN CORRECTE MANIER.

4: DE ARTECOAT KALKVERF DEKT NIET GENOEG:

- A) TEVEEL VERDUND
- B) AANWEZIGHEID VAN EEN WEINIG OF NIET ZUIGENDE ONDERGROND

REMEDIE: MINDER VERDUNNEN EN EEN EXTRA LAAG AANBRENGEN

5: DE ARTECOAT KALKVERF VERPOEDERD:

- A) U HEBT NIET GEWACHT TOT VOLLEDIGE DROGING
- B) TEVEEL VERDUND
- C) GEBRUIK VAN SCHUURPAPIER ZONDER NADIEN HET STOF TE VERWIJDEREN

REMEDIE: (B-C): MINDER VERDUNNEN EN EEN EXTRA LAAG AANBRENGEN

6: WITTE VLEKKEN (BUITENGEVEL):

- A) HET HEEFT GEREGERD (ZURE REGEN) VOOR HET EINDE VAN HET CARBONATATIEPROCES
- B) TEMPERatuur IS IN DE EERSTE 48 UUR ONDER DE 7°C GEZAKT

REMEDIE: A) EXTRA LAAG AANBRENGEN, B) REINIGEN MET ZURE REINIGER EN EXTRA LAGEN AANBRENGEN

7: ONTHECHTING:

- A) ONDERGROND WAS NIET GESCHIKT VOOR HET AANBRENGEN VAN EEN KALKVERF
- B) HYDROFUGE WAS AANWEZIG OP DE ONDERGROND
- C) ONTHECHTING DOOR VOCHTIGHEID
- D) ONTHECHTING DOOR EEN TE DIKKE LAAG KALEIMORTEL

8: BORSTELSTREPEN:

- A) SLECHT AANGEBRACHT
- B) ONDERGROND TE ZUIGEND (HIER MOET MEN MEER VERDUNNEN)
- C) TE WEINIG LAGEN

9: KLEURSCHAKERINGEN

- A) ONDERGROND HAD ZELF AL KLEURVERSCHILLEN (HIER MOET MEN EEN ONDERLAAG AANBRENGEN MET WITTE ARTECOAT KALKVERF)
- B) SLECHTE VERDELING VAN DE PIGMENTEN DOOR TE WEINIG OPMENGEN VOOR GEBRUIK
- C) VERZADIGING VAN DE PIGMENTEN
- D) TE GROTE VERSCHILLEN IN ZUIGING VAN DE ONDERGROND