

FTB

FTB PU VOEGKIT

ART NR 100.151-156

ELASTISCHE, SNEL UITHARDENDE, OVSCHILDERBARE 1-COMPONENT VOEGPASTA OP BASIS VAN POLYURETHAAN

OMSCHRIJVING

ELASTISCHE, SNEL UITHARDENDE, OVSCHILDERBARE 1-COMPONENT VOEGPASTA OP BASIS VAN POLYURETHAAN DIE POLYMERISEERT TOT EEN ONGEËVENAARDE WEERSTANDBIEDENDE RUBBERACHTIGE MASSA MET EEN LAGE MODULUS EN EEN UITSTEKENDE HECHTING.

TOEPASSING

- VOOR ALLE GEBRUIKELIJKE BOUWVOEGEN
- KAN BEWEGINGEN AAN TOT 35%
- KLEEF OP VRIJWEL ALLE DROGE EN ZUIVERE OPPERVLAKKEN ZOALS BETON, HOUT, ALUMINIUM, NATUUR- EN KUNSTSTEEN, PVC, KERAMIEK, IJZER, ZINK, GEGLAZURDE OPPERVLAKKEN, ENZ...
- VOEGVULLING VOOR DILATATIEVOEGEN TUSSEN BETONELEMENTEN, PANELEN IN METAAL OF ASBESTCEMENT, BETONVLOEREN ZOWEL BINNEN ALS BUITEN, AANSLUITVOEGEN BIJ HOUTEN, METALEN OF KUNSTSTOF KOZIJNEN,
- NIET GESCHIKT ALS TOPAFDICHTING IN DE BEGLAZINGSSECTOR

WERKWIJZE

TOEPASSEN OP SCHOON, DROOG, STOF- EN VETVRIJ OPPERVLAK. GLADSTRIJKEN MET ZEEPOPLOSSING BINNEN DE 20 MIN.

VOEGAFMETINGEN: BREEDTE MIN. 5 MM, MAX 25 MM.

VOOR DILATATIEVOEGEN IS DE BREEDTE AFHANKELIJK VAN DE TE VERWACHTEN BEWEGINGEN.

VOEGRELATIE:	BREEDTE (MM):	5	10	15	20	25
	DIEPTE (MM):	5	7	7,5	10	10

DE VOEG OP DE JUISTE DIEPTE BRENGEN MET BEHULP VAN EEN RUGVULLING

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

VÓÓR HET AANDROGEN: MET WHITE SPIRIT.

TECHNISCHE GEGEVENS

BASIS:	POLYURETHAAN
DUURZAME MAXIMALE UITZETTING:	25%
KONSISTENTIE:	PASTEUS
HUIDVORMING:	+/- 20 MIN, BIJ 23°C EN 50% R.V.
HARDHEID:	GEMIDDELD 15 SHORE A (ISO 868)
ELASTICITEITSMODULUS 100%:	0,4 MPa (ISO 37)
ELASTICITEIT BIJ BREUK:	800% (ISO 37)
TREKSTERKTE:	0,9 MPa (ISO 37)
NA UITHARDING:	BLIJFT ELASTISCH WEERSTAAT AAN TEMPERATUREN VAN -30°C TOT + 70°C, KORTSTONDIG TOT + 95°C
OVERSCHILDERBAARHEID:	GOED MET ACRYLAAT DISPERSIEVERF (EERST TESTEN)

VERBRUIK

NAAR BEHOEFTE, CA. 100 ML PER LOPENDE METER BIJ VOEG VAN 1 CM OP 1 CM

VERPAKKING

ALU-WORSTEN VAN 600 ML.

KLEUREN

BETONGRIJS (100.151)	STEENGRIJS (100.152)
DONKERBEIGE (100.153)	WIT (100.154)
BRUIN (100.155)	ZWART (100.156)

OPSLAGTERMIJN

MINIMUM 9 MAANDEN IN ORIGINELE VERPAKKING.
DROOG BEWAREN BIJ EEN TEMPERatuur TUSSEN + 5°C EN + 25°C.

VOORZORGSMaatregelen

BEVAT ISOCYANATEN. VOORKOM LANDURIG CONTACT MET DE HUID. KOMT DE KIT IN DE OGEN, DEZE MET VEEL WATER UITspoelen. RAADPLEEG EEN DOKTER. SCHADELIJK BIJ INADEMING. IRRITEREND VOOR DE OGEN, ADEMHALINGSWEGEN EN DE HUID.

NAWOORD

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.
WIJ GARANDEREN DE CONStANTE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.